

Технический паспорт	Комплексная полифункциональная добавка к бетонам Д-5 Код товара по ТНВЭД 3824 40 000 0	Количество страниц 3	16.01.2026
		Страница 1	

1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА

Техническое название	Добавка Д-5
Описание	Добавка Д-5 представляет собой тонкомолотый порошок бежевого цвета и предназначена для получения водонепроницаемых высокопрочных бетонов и растворов с ускоренным набором прочности и повышенной сульфатостойкостью. Добавка Д-5 изготавливается на основе природного минерального сырья, в состав которого входят активные пуццоланы, специально подобранные тонкомолотые горные породы и эффективный суперпластификатор.
Упаковка	Продукция поставляется в бумажных клапанных мешках по 15 кг, в биг-бэгах по 1000 кг или в другой упаковке по просьбе заказчика.
Форма выпуска	В виде порошка. Насыпная плотность 750-800 кг/м ³
Гарантийный срок хранения	36 месяцев
Нормативный документ, регулирующий качество продукта	ТУ 5745-002-37415339-2015
Соответствие международным стандартам	Добавка Д-5 соответствует британским строительным нормам BS EN 934-2, BS EN 480-1 (Т.3.1), BS EN 12390-8.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И/ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

Название	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «ТОКАР»
Адрес	Россия, РСО-Алания, г. Владикавказ, 362002, ул. Пожарского, 19 А
Телефон	+7(938)883-10-37, +7(8672)51-17-73
Электронная почта	dobavkad5@mail.ru

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Высокая водонепроницаемость	Бетоны с добавкой Д-5 приобретают максимально возможную водонепроницаемость (до W20 и более), что позволяет полностью исключить любую дополнительную гидроизоляцию бетонов, находящихся в водонасыщенных грунтах или непосредственно в воде. Высокая водонепроницаемость бетонов с добавкой Д-5 сохраняется на весь срок эксплуатации конструкции.
Высокая сульфатостойкость	Бетоны с добавкой Д-5 приобретают высокую сульфатостойкость даже при применении обычного портландцемента. Это позволяет исключить дополнительную гидроизоляцию бетона при его эксплуатации в агрессивной среде, включая морскую воду, нефть и нефтепродукты.
Высокая прочность	Применение добавки Д-5 повышает прочность бетонов в возрасте 28 суток в среднем на 30% по сравнению с бетоном без добавок (в равноподвижных смесях), либо позволяет снизить расход цемента на 15-20%.

Технический паспорт	Комплексная полифункциональная добавка к бетонам Д-5 Код товара по ТНВЭД 3824 40 000 0	Количество страниц 3	16.01.2026
		Страница 2	

Ускорение набора прочности	Применение добавки Д-5 в бетонах ускоряет набор прочности в первые сутки твердения не менее, чем в 2 раза.
Пластифицирующие характеристики	Добавка Д-5 повышает подвижность бетонных смесей с П1 до П5, либо снижает расход воды на 15-25% в равноподвижных смесях. При применении добавки Д-5 отпадает необходимость в дополнительном применении пластификаторов.
Самозалечивание сквозных трещин	Д-5 обладает свойствами самозалечивания сквозных трещин в бетоне шириной до 0,5 мм, которые могут появиться в конструкциях в процессе эксплуатации вследствие различных динамических нагрузок.
Экологичность	Добавка Д-5 не содержит в своём составе компонентов, опасных для цементного камня и арматуры, она не образует токсичных соединений в воздушной среде и в воде. Добавка Д-5 допущена к производству бетонных и железобетонных конструкций, контактирующих с питьевой водой.
Высокая морозостойкость	Применение добавки Д-5 повышает морозостойкость бетонов не менее, чем на 2 марки и позволяет получать бетоны с морозостойкостью F400 и выше.
Дополнительные свойства	Добавка Д-5 не является агрессивной по отношению к арматурной стали, не вызывает ее коррозии, усиливает пассивирующие свойства бетона по отношению к арматуре и рекомендована к применению в железобетонных конструкциях ответственных сооружений. Добавка Д-5 увеличивает сцепление арматуры с бетоном на 36%. Введение в бетон добавки Д-5 повышает прочность сцепления со старым бетоном в 1,9 раза или на 90% по сравнению с прочностью сцепления обычного бетона без добавки.

4. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ

Оксид натрия (Na_2O)	1,04%
Оксид калия (K_2O)	1,09%
Хлор-ион (Cl^- общ.)	0,065%

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Дозировка	Рекомендуемая доза добавки Д-5 – 2-3% от общего веса цемента.
Предварительные тесты	Перед тем, как применить добавку Д-5 на заводах сборного железобетона или на бетонных узлах, необходимо провести предварительные испытания добавки в лабораторных условиях с целью определения её эффективности при взаимодействии с теми цементами и заполнителями, которые используются на данном конкретном предприятии.
Введение добавки	При изготовлении бетонной смеси добавка Д-5 вводится в бетоносмеситель в сухом виде, вместе с песком или цементом. Добавку Д-5 не нужно предварительно перемешивать с водой!
Время перемешивания	Время перемешивания – 30-90 сек. (зависит от вида смесителя и требуемой подвижности бетонной смеси), и за это время добавка Д-5 равномерно распределяется по всему объёму бетонной смеси. В состав добавки Д-5 входит суперпластификатор, поэтому этот

Технический паспорт	Комплексная полифункциональная добавка к бетонам Д-5 Код товара по ТНВЭД 3824 40 000 0	Количество страниц 3	16.01.2026
		Страница 3	

факт нужно учитывать при определении количества воды в бетонной смеси.

«Холодные» швы

В бетонах с добавкой Д-5 «холодные» швы не протекают при давлении воды до 12 атмосфер (1,2 МПа). Для достижения этого эффекта необходимо провести следующие простые операции:

- поверхность ранее уложенного бетона (с добавкой Д-5) нужно очистить от цементной корки сразу после затвердения (спустя 6-8 часов после заливки). Необходимо оголить структуру бетона, смыть пыль и грязь и обильно смочить бетон в местах будущих «холодных» швов;
- после перерыва в бетонировании (который может занимать несколько недель), непосредственно перед укладкой бетонной смеси с добавкой Д-5, нужно будет еще раз промыть водой место «холодного» шва, чтобы смыть пыль, опилки и другие загрязнения с поверхности ранее зачищенного бетона;
- при выполнении этих условий будет обеспечена высокая адгезия и сращивание на молекулярном уровне между затвердевшим и свежесуложенным бетоном с добавкой Д-5 и достигнута высокая водонепроницаемость «холодных» технологических швов (вертикальных и горизонтальных).

«Холодные» швы в бетонах с добавкой Д-5 не нуждаются ни в каких дополнительных гидроизоляционных материалах при условии, что давление воды на «холодный» шов не будет превышать 12 атм (1,2 МПа).

6. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Резервуары для питьевой воды
- Плавательные бассейны
- Резервуары для нефти
- Очистные сооружения
- Подземные паркинги
- Подземные и подводные тоннели
- Бассейны для разведения рыб ценных пород
- Плавающие платформы разного назначения и мн. др.

7. СЕРТИФИКАТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

- Сертификат соответствия РФ
- Сертификат соответствия Новой Зеландии (NZ)
- Сертификат соответствия ISO
- Свидетельство о государственной регистрации
- Свидетельство радиационного качества
- Экологический сертификат соответствия

