

【表 1】

			実施例 1	実施例 2	実施例 3	実施例 4	実施例 5	実施例 6
研磨用組成物「重量％」	コロイダルシリカ		6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
	無機アルカリ 化合物	KOH	1.00	1.00	1.00	0.62	0.62	0.62
		K ₂ CO ₃	0.50	0.50	—	0.88	0.88	0.88
	キレート剤(DTPA)		0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	アミノ酸	Arg	0.5	1.0	1.0	0.1	0.5	1.0
		Lys 塩酸塩	—	—	—	—	—	—
		His	—	—	—	—	—	—
	水溶性高分子	ポロキサミン	—	—	—	—	—	—
		HEC	—	—	—	—	—	—
測定結果	研磨速度 RR[$\mu\text{m}/\text{min}$]		0.22	0.24	0.23	0.18	0.20	0.23
			◎	◎	◎	○	◎	◎
	表面粗さ Ra[nm]		0.34	0.34	0.34	0.38	0.37	0.37
			○	○	○	△	△	△
	形状悪化量		0.47	0.47	0.48	0.72	0.73	0.69
			◎	◎	◎	○	○	○
	ロールオフ量 RoA [μm] (D1-D2)		0.096	0.117	0.144	0.157	0.172	0.206

【 0 0 4 7 】