

Московский Физико-Технический Институт
(государственный университет)

Работа 3.4.2

Сибгатуллин Булат, ФРКТ

Цель работы:

Изучение температурной зависимости магнитной восприимчивости ферромагнетика выше точки Кюри

В работе используются:

катушка с образцом из гадолиния, термостат, частотомер, цифровой вольтметр, LC-автогенератор, термopаpa медь-константан.

Описание работы

Теоретическая справка

Ферромагнетики обладают свойством намагничиваться даже в слабых магнитных полях. В настоящей работе для изучения температурной зависимости магнитной восприимчивости ферромагнетика выше точки Кюри (то есть в парамагнитной области) используется закон Кюри-Вейсса:

$$\chi = \frac{C}{T - \Theta_p} \sim \frac{1}{T - \Theta_p}, \quad (1)$$

где χ - магнитная восприимчивость, C - постоянная Кюри, зависящая от вещества, T - абсолютная температура, Θ_p - парамагнитная температура Кюри.

При повышении температуры T возрастает дезориентирующее действие теплового движения частиц, и магнитная восприимчивость парамагнетиков убывает, в простейшем случае (в постоянном магнитном поле) - по закону Кюри




Рис. 1: Теоретический график зависимости обратной магнитной восприимчивости от температуры

При $T \rightarrow 0$ тепловое движение всё меньше препятствует магнитным моментам атомов ориентироваться в одном направлении при сколь угодно слабом внешнем поле. В ферромагнетиках (под влиянием обменных сил) это происходит при понижении температуры не до абсолютного нуля, а до температуры Кюри Θ , в котором добавка к температуре Θ_p - некая температура, называемая парамагнитной точкой Кюри. Она близка к Θ , но немного больше её (рис. 1). Оказывается, что у ферромагнетиков закон Кюри должен быть заменён законом Кюри-Вейсса (1). Эта формула хорошо описывает поведение ферромагнитных веществ после их перехода в парамагнитную фазу при заметном удалении температуры от 0, но недостаточно точна при $T \approx \Theta$.

В нашей работе изучается температурная зависимость $\chi(T)$ гадолиния при температурах выше точки Кюри. Выбор материала определяется тем, что его точка Кюри лежит в интервале комнатных температур.




Рис. 2: Схема экспериментальной установки

Экспериментальная установка

Схема установки для проверки закона Кюри-Вуйерса показана на рис. 2. Исследуемый ферромагнитный образец (гадолиний) расположен внутри пустотулой катушки самоиндукции, которая служит индуктивностью колебательного контура, входящего в состав LC -автогенератора.

Гадолиний является хорошим проводником электрического тока, а рабочая частота генератора достаточно велика (50 кГц), поэтому для уменьшения вихревых токов образец изготовлен из мелких кусочков размеров 0,5 мм. Катушка 1 с образцом помещена в стеклянный сосуд 2, залитый трансформаторным маслом. Масло предохраняет образец от окисления и способствует ухудшению электрического контакта между отдельными частичками образца. Кроме того, оно улучшает тепловой контакт между образцом и термостатируемой (рабочей) жидкостью 3 в термостате. Ртутный термометр 4 используется для приближенной оценки температуры. При изменении температуры меняется магнитная восприимчивость образца χ , а следовательно, самоиндукция катушки и период колебаний τ автогенератора. Для измерения периода используется частотомер.

Закон Кюри-Вейса справедлив, если выполнено соотношение

$$\frac{1}{\chi} \sim T - \Theta_p \sim \frac{1}{\tau^2 - \tau_0^2},$$

где τ_0 - период колебаний без образца.

Для нагрева используется термостат. Температура исследуемого образца всегда несколько отличается от температуры дистиллированной воды в сосуде. После того, как вода достигла заданной температуры, идёт медленный процесс выравнивания температур образца и воды. Разность их температур контролируется с помощью медноконтактной термопары 6 и цифрового вольтметра. Один из спаев термопары находится в тепловом контакте с образцом, а другой погружен в воду. Концы термопары подключены к цифровому вольтметру. Рекомендуется измерять период колебаний автогенератора в тот момент, когда указанная разность температур становится $\leq 0,5^\circ\text{C}$. Чувствительность термопары $k = 24$

град/мВ.

Выполнение работы

1. Исследуем зависимость периода колебаний LC - генератора от температуры образца. Запишем данные в таблицу:

\delta_T, C	\tau, мкс	T, C
0,192	7,938	14,19
0,192	7,912	15,1
0,192	7,877	16,1
0,192	7,828	17,1
0,192	7,766	18,1
0,192	7,686	19,1
0,192	7,58	20,1
0,25	7,376	22,08
0,25	7,215	24,1
0,192	7,143	26,08
0,25	7,103	28,08
0,25	7,078	30,09
0,37	7,061	32,07
0,37	7,047	34,08
0,37	7,038	36,08
0,4	7,029	38,08
0,4	7,021	40,08



Рис. 3: Зависимость $\tau(T)$

2. Период колебаний без образца указан на установке и равен $\tau_0 = 6,9092$ мкс.
3. По полученным данным построим графики зависимости $f(T) = \tau^2 - \tau_0^2$ и $f(T) = 1/(\tau^2 - \tau_0^2)$.
4. Определим парамагнитную точку Кюри для гадолиния:

$$T_1 - \Theta_p = k \frac{1}{\tau_1^2 - \tau_0^2}$$

$$T_2 - \Theta_p = k \frac{1}{\tau_2^2 - \tau_0^2}$$

Преобразуя данные уравнения получаем:

Рис. 4: $f(T) = \tau^2 - \tau_0^2$ Рис. 5: $f(T) = 1/(\tau^2 - \tau_0^2)$

$$\Theta_p = \frac{T_1(\tau_1^2 - \tau_0^2) - T_2(\tau_2^2 - \tau_0^2)}{(\tau_1^2 - \tau_0^2) - (\tau_2^2 - \tau_0^2)}$$

При помощи МНК найдем значение $\Theta_p \simeq 14^\circ C = 287 K$. Погрешность измерений составила - $\sigma_{\Theta_p} = 5 K$.

В итоге получаем:

$$\Theta_p = 287 \pm 5 K$$

Сравним с табличным значением: $\Theta_{p \text{ табл}} = 292 K$.