

# UNIVERS DE LA BLANCHEUR


## FERIA PLAST 2

### CALCIUM CARBONATE TRAITE EN SURFACE

*Dureté sur l'échelle MOHR :3*

<b>FORM</b> Presentation	Powder of Calcium Carbonate presented in bags (25 kg) Carbonate de Calcium traité Pulvérulent conditionné en vrac ,sacs de 25kg		
<b>ORIGINE</b>	FERIANA TUNISIE		
<b>PRODUIT DE TRAITEMENT</b>	Acide Stearique		
<b>MEDIAN DIAMETER</b> $\mu\text{m}$ Diametre moyen	3,50 - 5,00		
<b>% OF PARTICLES LOWER THAN 2 <math>\mu\text{m}</math></b> % de particules inférieures à 2 $\mu\text{m}$	30 - 34		
<b>SPECIFIC AREA</b> Surface spécifique $\text{m}^2/\text{g}$	3,00 - 4,00		
<b>BRIGHTNESS</b> Blancheur	L > 96,50	a < 0,50	b < 2,00
<b>MOUILLABILITE</b>	0 - 15		
<b>DOP ABSORPTION</b> Absorption de Dop $\text{ml}/100\text{g}$	13 - 18		

### GRANULOMETRIC DISTRIBUTION



As this product is based on naturally occurring raw materials we reserve the right to change this data should it become necessary.

Ce produit étant élaboré à partir d'une matière première naturelle, nous nous réservons le droit de modifier les valeurs données dans ce document

#### FACTORY

B.P. 6, 1240 Fériana  
TUNISIE  
Tél :216 (7)7 440 130  
Fax :216 (7)7 440 250

# UNIVERS DE LA BLANCHEUR


## FERIA PLAST 5

### CALCIUM CARBONATE TRAITE EN SURFACE

*Dureté sur l'échelle MOHR :3*

<b>FORM</b> Presentation	<b>Powder of Calcium Carbonate presented in bags (25 kg)</b> <b>Carbonate de Calcium traité Pulvérulent conditionné en vrac</b> <b>,sacs de 25kg</b>
<b>ORIGINE</b>	<b>FERIANA TUNISIE</b>
<b>PRODUIT DE TRAITEMENT</b>	<b>Acide Stearique</b>
<b>MEDIAN DIAMETER</b> $\mu\text{m}$ Diametre moyen	<b>6,50- 7,50</b>
<b>% OF PARTICLES LOWER THAN 2 <math>\mu\text{m}</math></b> % de particules inférieures à 2 $\mu\text{m}$	<b>16,00- 22,00</b>
<b>SPECIFIC AREA</b> Surface spécifique $\text{m}^2/\text{g}$	<b>2,00- 2,50</b>
<b>MOUILLABILITE CC</b>	<b>0 - 40</b>
<b>DOP ABSORPTION</b> Absorption de Dop $\text{ml}/100\text{g}$	<b>13 - 17</b>

### GRANULOMETRIC DISTRIBUTION



As this product is based on naturally occurring raw materials we reserve the right to change this data should it become necessary.

Ce produit étant élaboré à partir d'une matière première naturelle, nous nous réservons le droit de modifier les valeurs données dans ce document

#### FACTORY

B.P. 6, 1240 Fériana

TUNISIE

Tél :216 (7)7 440 130

Fax :216 (7)7 440 250

FERIAplast5

# UNIVERS DE LA BLANCHEUR

## FICHE TECHNIQUE

### FERIA PLAST 1

Taux d'Acide ( % ) : 100 - 1.20

Mouillabilité ( CC ) : 0 - 30


Particules < à 2  $\mu\text{m}$  : 40 - 46

Blancheur : > à : 90,00

Indice de jaune : 2,50 - 3,30

Prise DOP : 24 - 28

REPARTITION GRANULOMETRIQUE MALVERN 2000 / Malvern 2000 MSD



Ce produit étant élaboré à partir d'une matière première naturelle , nous nous réservons le droit de modifier les valeurs données dans ce document

As this product is based on naturally occurring raw materials we reserve the right to change this data should it become necessary.