SPECTRO

2016-01-25 14:05:28

Method: Fe-20-F
Comment: Żeliwo

2016-01-25 14:04:46

Element concentration

WW. 21.01.2016 1,2 zaprawy (ł

08.01.16 wytop I odlew

	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (2)	> 5.22	1.98	0.560	0.204	0.165	0.0179	< 0.0020	1.77
sd	0.00000	0.0178	0.0120	0.0177	0.0030	0.0018	0.00000	0.0402
rsd	0.0	0.9	2.1	8.7	1.8	10.1	0.0	2.3

	Al	Co	Cu	Nb	Ti	V	W	Pb
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (2)	0.0067	> 0.252	0.0029	0.0125	0.0076	0.0106	> 0.156	> 0.0720
sd	0.00020	0.00000	0.00017	0.0020	0.00064	0.00072	0.00000	0.00000
rsd	3.0	0.0	6.0	16.2	8.4	6.8	0.0	0.0

	Sn	Mg	As	Zr	Bi	Ce	Sb	Te
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (2)	0.0975	0.0557	0.170	0.0098	0.0071	0.0736	< 0.0020	< 0.0010
sd	0.0014	0.0018	0.0028	0.00037	0.0010	0.0035	0.00000	0.00000
rsd	1.4	3.2	1.6	3.8	14.6	4.7	0.0	0.0

	B	Zn	La	Fe				
	%	%	%	%				
< x > (2)	0.0538	> 0.0540	> 0.0300	89.0				
sd	0.0020	0.00000	0.00000	0.0319				
rsd	3.8	0.0	0.0	0.0				