SPECTRO

2016-01-25 14:09:24

Method: Fe-20-F
Comment: Żeliwo

2016-01-25 14:08:41

Element concentration

WW. 21.01.2016 1,2 zaprawy (ł

08.01.16 wytop II odlew

	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (2)	> 5.22	**2.15**	**0.974**	**0.0666**	**0.0627**	**0.0238**	< 0.0020	**0.0420**
sd	0.00000	0.0057	0.0155	0.0146	0.0090	0.00026	0.00000	0.00030
rsd	0.0	0.3	1.6	21.9	14.3	1.1	0.0	0.7

	Al	Co	Cu	Nb	Ti	V	W	Pb
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (2)	**0.0033**	**0.0533**	**0.0021**	**0.0106**	**0.0202**	**0.0235**	**0.0504**	**0.0237**
sd	0.00030	0.0117	0.00031	0.0017	0.00058	0.00032	0.0067	0.00025
rsd	9.1	21.9	14.5	16.2	2.9	1.4	13.2	1.0

	Sn	Mg	As	Zr	Bi	Ce	Sb	Te
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (2)	**0.0140**	**0.0382**	**0.0238**	**0.0051**	< 0.0040	**0.0237**	< 0.0020	< 0.0010
sd	0.0030	0.00072	0.0074	0.00009	0.00000	0.0021	0.00000	0.00000
rsd	21.6	1.9	31.2	1.8	0.0	8.8	0.0	0.0

	B	Zn	La	Fe				
	%	%	%	%				
< x > (2)	**0.0074**	**0.0432**	> 0.0300	**91.1**				
sd	0.0028	0.0030	0.00000	0.0826				
rsd	38.1	7.0	0.0	0.1				