SPECTRO

2016-01-25 13:58:46

Method: Fe-20-F
Comment: Żeliwo

2016-01-25 13:57:53

Element concentration

WW. 21.01.2016 1,2 zaprawy (ł

18.11.2015 Wytop I odlew

	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (2)	> 5.22	2.18	0.0466	0.184	0.146	0.0190	0.0105	0.146
sd	0.00000	0.0613	0.0018	0.0350	0.0017	0.00025	0.0063	0.0418
rsd	0.0	2.8	3.9	19.0	1.2	1.3	60.2	28.7

	Al	Co	Cu	Nb	Ti	V	W	Pb
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (2)	0.0058	~ 0.239	0.0286	0.0079	0.0044	0.0140	> 0.156	> 0.0720
sd	0.00022	0.0187	0.0035	0.0012	0.00029	0.0021	0.00000	0.00000
rsd	3.8	7.8	12.1	15.7	6.8	15.0	0.0	0.0

	Sn	Mg	As	Zr	Bi	Ce	Sb	Te
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (2)	0.0826	0.0513	0.140	0.0083	0.0049	0.0635	< 0.0020	0.0018
sd	0.0099	0.0011	0.0138	0.00008	0.0010	0.0077	0.00000	0.0011
rsd	11.9	2.1	9.9	0.9	20.6	12.1	0.0	61.3

	B	Zn	La	Fe				
	%	%	%	%				
< x > (2)	0.0484	> 0.0540	> 0.0300	91.0				
sd	0.0122	0.00000	0.00000	0.0677				
rsd	25.2	0.0	0.0	0.1				