SPECTRO

2016-01-25 14:02:19

Method: Fe-20-F
Comment: Żeliwo

2016-01-25 14:01:23

Element concentration

WW. 21.01.2016 1,2 zaprawy (ł

**18.11.2015 Wytop II odlew**

| | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | % | % | % | % | % | % | % | % |
| < x > (2) | > 5.22 | 2.13 | 0.244 | 0.185 | 0.158 | 0.0184 | < 0.0020 | 1.74 |
| sd | 0.00000 | 0.0495 | 0.0040 | 0.0346 | 0.0137 | 0.0014 | 0.00000 | 0.0738 |
| rsd | 0.0 | 2.3 | 1.7 | 18.7 | 8.7 | 7.7 | 0.0 | 4.3 |

| | Al | Co | Cu | Nb | Ti | V | W | Pb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | % | % | % | % | % | % | % | % |
| < x > (2) | 0.0064 | > 0.252 | 0.0045 | 0.0137 | 0.0103 | 0.0135 | > 0.156 | > 0.0720 |
| sd | 0.00032 | 0.00000 | 0.00001 | 0.0011 | 0.00032 | 0.0010 | 0.00000 | 0.00000 |
| rsd | 5.0 | 0.0 | 0.2 | 7.8 | 3.1 | 7.4 | 0.0 | 0.0 |

| | Sn | Mg | As | Zr | Bi | Ce | Sb | Te |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | % | % | % | % | % | % | % | % |
| < x > (2) | 0.0922 | 0.0495 | 0.163 | 0.0094 | 0.0074 | 0.0742 | < 0.0020 | 0.0026 |
| sd | 0.0032 | 0.0032 | 0.0117 | 0.00006 | 0.0011 | 0.0067 | 0.00000 | 0.0023 |
| rsd | 3.5 | 6.4 | 7.2 | 0.6 | 15.4 | 9.1 | 0.0 | 86.9 |

| | B | Zn | La | Fe | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | % | % | % | % | | | | |
| < x > (2) | 0.0540 | > 0.0540 | > 0.0300 | 89.2 | | | | |
| sd | 0.0037 | 0.00000 | 0.00000 | 0.106 | | | | |
| rsd | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | | | | |