SPECTRO

2016-01-25 14:12:33

Method: Fe-20-F
Comment: Żeliwo

2016-01-25 14:11:49

Element concentration

WW. 21.01.2016 1,2 zaprawy (ł

19.01.16 wytop I odlew

	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (2)	**> 5.22**	**1.83**	**1.14**	**0.176**	**0.144**	**0.0179**	**< 0.0020**	**0.923**
sd	0.00000	0.0435	0.0296	0.0196	0.0151	0.00092	0.00000	1.02
rsd	0.0	2.4	2.6	11.1	10.5	5.1	0.0	110.0

	Al	Co	Cu	Nb	Ti	V	W	Pb
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (2)	**0.0052**	**> 0.252**	**0.0035**	**0.0119**	**0.0121**	**0.0162**	**> 0.156**	**> 0.0720**
sd	0.00062	0.00000	0.0013	0.00070	0.00055	0.0063	0.00000	0.00000
rsd	11.8	0.0	36.6	5.9	4.6	38.7	0.0	0.0

	Sn	Mg	As	Zr	Bi	Ce	Sb	Te
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (2)	**0.0868**	**0.0450**	**0.156**	**0.0095**	**0.0061**	**0.0670**	**< 0.0020**	**< 0.0010**
sd	0.0147	0.00045	0.0211	0.00076	0.0020	0.0082	0.00000	0.00000
rsd	16.9	1.0	13.5	8.0	33.6	12.3	0.0	0.0

	B	Zn	La	Fe				
	%	%	%	%				
< x > (2)	**0.0547**	**> 0.0540**	**> 0.0300**	**89.5**				
sd	0.0095	0.00000	0.00000	0.996				
rsd	17.4	0.0	0.0	1.1				