SPECTRO

2016-01-25 14:15:45

Method: Fe-20-F
Comment: Żeliwo

2016-01-25 14:14:59

Element concentration

WW. 21.01.2016 1,2 zaprawy (ł

19.01.16 wytop II odlew

	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (2)	**> 5.22**	**2.11**	? 1.00	**0.207**	**0.178**	**0.0184**	**0.0079**	**1.82**
sd	0.00000	0.00070	0.00000	0.0091	0.0168	0.00087	0.00054	0.0490
rsd	0.0	0.0	0.0	4.4	9.4	4.7	6.8	2.7

	Al	Co	Cu	Nb	Ti	V	W	Pb
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (2)	**0.0068**	**> 0.252**	**0.0021**	**0.0128**	**0.0133**	**0.0153**	**> 0.156**	**> 0.0720**
sd	0.00090	0.00000	0.00004	0.0011	0.00094	0.00069	0.00000	0.00000
rsd	13.3	0.0	1.8	8.3	7.1	4.5	0.0	0.0

	Sn	Mg	As	Zr	Bi	Ce	Sb	Te
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (2)	**0.113**	**0.0538**	**0.192**	**0.0106**	**0.0069**	**0.0762**	**< 0.0020**	**0.0028**
sd	0.0029	0.0024	0.0144	0.0012	0.00075	0.0065	0.00000	0.0026
rsd	2.5	4.4	7.5	11.7	10.9	8.5	0.0	91.0

	B	Zn	La	Fe				
	%	%	%	%				
< x > (2)	**0.0584**	**> 0.0540**	**> 0.0300**	**88.3**				
sd	0.0123	0.00000	0.00000	0.115				
rsd	21.1	0.0	0.0	0.1				