SPECTRO

2016-01-19 11:58:21

Method: Fe-20-F
Comment: Żeliwo

2016-01-19 11:58:05

Element concentration

WW. 18.01.2016 bez zaprawy:

Wytop I 19.01 kokila

	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (3)	**4.02**	**1.70**	**1.04**	**0.0527**	**0.0086**	**0.0238**	**0.0065**	**0.0208**
sd	0.133	0.0015	0.0050	0.00078	0.00023	0.00051	0.00029	0.0010
rsd	3.3	0.1	0.5	1.5	2.7	2.1	4.4	5.0

	Al	Co	Cu	Nb	Ti	V	W	Pb
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (3)	**0.0196**	**0.0218**	**0.0017**	**0.0092**	**0.0191**	**0.0280**	**< 0.0100**	**< 0.0040**
sd	0.0143	0.00016	0.00035	0.00020	0.00044	0.00020	0.00000	0.00000
rsd	72.6	0.7	20.9	2.1	2.3	0.7	0.0	0.0

	Sn	Mg	As	Zr	Bi	Ce	Sb	Te
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (3)	**0.0081**	**< 0.00050**	**0.0074**	**0.0016**	**< 0.0040**	**< 0.0030**	**< 0.0020**	**0.0013**
sd	0.00038	0.00000	0.00097	0.00008	0.00000	0.00000	0.00000	0.00011
rsd	4.7	0.0	13.2	5.1	0.0	0.0	0.0	8.4

	B	Zn	La	Fe				
	%	%	%	%				
< x > (3)	**0.00046**	**< 0.0020**	**< 0.0010**	**93.0**				
sd	0.00010	0.00000	0.00000	0.155				
rsd	22.5	0.0	0.0	0.2				