SPECTRO

2016-01-19 12:02:47

Method: Fe-20-F
Comment: Żeliwo

2016-01-19 12:01:44

Element concentration

WW. 18.01.2016 bez zaprawy:

**Wytop II 19.01 kokila**

| | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | % | % | % | % | % | % | % | % |
| < x > (3) | **3.84** | **1.94** | **1.39** | **0.0520** | **0.0096** | **0.0256** | **0.0064** | **0.0194** |
| sd | 0.0468 | 0.0038 | 0.0027 | 0.00091 | 0.00052 | 0.00028 | 0.00034 | 0.00076 |
| rsd | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 5.4 | 1.1 | 5.4 | 3.9 |

| | Al | Co | Cu | Nb | Ti | V | W | Pb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | % | % | % | % | % | % | % | % |
| < x > (3) | **0.0025** | **0.0223** | **0.0012** | **0.0094** | **0.0209** | **0.0326** | **< 0.0100** | **< 0.0040** |
| sd | 0.0012 | 0.00023 | 0.00007 | 0.00042 | 0.00007 | 0.00018 | 0.00000 | 0.00000 |
| rsd | 50.1 | 1.0 | 5.6 | 4.5 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |

| | Sn | Mg | As | Zr | Bi | Ce | Sb | Te |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | % | % | % | % | % | % | % | % |
| < x > (3) | **0.0081** | **< 0.00050** | **0.0068** | **0.0018** | **< 0.0040** | **< 0.0030** | **< 0.0020** | **0.0016** |
| sd | 0.00016 | 0.00000 | 0.00041 | 0.00007 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00019 |
| rsd | 2.0 | 0.0 | 6.1 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.9 |

| | B | Zn | La | Fe | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | % | % | % | % | | | | |
| < x > (3) | **0.00045** | **< 0.0020** | **< 0.0010** | **92.6** | | | | |
| sd | 0.00007 | 0.00000 | 0.00000 | 0.0449 | | | | |
| rsd | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | |