SPECTRO

2016-01-19 12:10:38

Method: Fe-20-F
Comment: Żeliwo

2016-01-19 12:10:33

Element concentration

WW. 18.01.2016 bez zaprawy:

Wytop I 12.01 kokila

	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (3)	**4.20**	**1.85**	**0.352**	**0.0606**	**0.0326**	**0.0233**	**0.0021**	**0.0202**
sd	0.220	0.0088	0.0028	0.0022	0.00047	0.00083	0.00022	0.0019
rsd	5.2	0.5	0.8	3.6	1.4	3.6	10.5	9.6

	Al	Co	Cu	Nb	Ti	V	W	Pb
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (3)	**0.0289**	**0.0220**	**0.0018**	**0.0068**	**0.0097**	**0.0191**	**< 0.0100**	**< 0.0040**
sd	0.0172	0.00045	0.00081	0.00030	0.00014	0.00052	0.00000	0.00000
rsd	59.4	2.1	43.9	4.5	1.4	2.7	0.0	0.0

	Sn	Mg	As	Zr	Bi	Ce	Sb	Te
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (3)	**0.145**	**< 0.00050**	**0.0140**	**< 0.0015**	**< 0.0040**	**< 0.0030**	**< 0.0020**	**0.0011**
sd	0.0013	0.00000	0.0029	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00025
rsd	0.9	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.7

	B	Zn	La	Fe				
	%	%	%	%				
< x > (3)	**< 0.00020**	**< 0.0020**	**0.0010**	**93.2**				
sd	0.00000	0.00000	0.00004	0.231				
rsd	0.0	0.0	3.7	0.2				