SPECTRO

2016-01-19 12:14:17

Method: Fe-20-F
Comment: Żeliwo

2016-01-19 12:13:56

Element concentration

WW. 18.01.2016 bez zaprawy:

Wytop II 12.01 kokila

	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (3)	**3.42**	**1.90**	**0.326**	**0.0655**	**0.0130**	**0.0288**	**0.0022**	**0.0241**
sd	0.0652	0.0022	0.0015	0.0021	0.00037	0.00023	0.00013	0.00041
rsd	1.9	0.1	0.4	3.2	2.9	0.8	6.3	1.7

	Al	Co	Cu	Nb	Ti	V	W	Pb
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (3)	**0.0044**	**0.0234**	**0.0012**	**0.0070**	**0.0113**	**0.0236**	**< 0.0100**	**< 0.0040**
sd	0.00051	0.00001	0.00020	0.00032	0.00012	0.00011	0.00000	0.00000
rsd	11.7	0.0	16.3	4.6	1.1	0.5	0.0	0.0

	Sn	Mg	As	Zr	Bi	Ce	Sb	Te
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (3)	**0.0605**	**< 0.00050**	**0.0073**	**< 0.0015**	**< 0.0040**	**< 0.0030**	**< 0.0020**	**< 0.0010**
sd	0.00082	0.00000	0.00067	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
rsd	1.4	0.0	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	B	Zn	La	Fe				
	%	%	%	%				
< x > (3)	**< 0.00020**	**0.0023**	**< 0.0010**	**94.1**				
sd	0.00000	0.00056	0.00000	0.0665				
rsd	0.0	24.0	0.0	0.1				