SPECTRO

2016-02-04 11:53:27

Method: Fe-20-F
Comment: Żeliwo

2016-02-04 11:53:21

Element concentration

WW. 21.01.2016 1,2 zaprawy (ł

12.01.2016 Wytop II odlew

	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (2)	> 5.22	2.23	0.306	0.230	0.185	0.0235	< 0.0020	0.250
sd	0.00000	0.0624	0.0038	0.0532	0.0077	0.0017	0.00000	0.0433
rsd	0.0	2.8	1.2	23.2	4.2	7.1	0.0	17.3

	Al	Co	Cu	Nb	Ti	V	W	Pb
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (2)	0.0059	> 0.252	0.0019	0.0102	0.0073	0.0159	> 0.156	> 0.0720
sd	0.00000	0.00000	0.00025	0.00058	0.00053	0.00063	0.00000	0.00000
rsd	0.1	0.0	13.4	5.7	7.3	4.0	0.0	0.0

	Sn	Mg	As	Zr	Bi	Ce	Sb	Te
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (2)	0.136	0.0487	0.178	0.0095	0.0094	0.0627	< 0.0020	< 0.0010
sd	0.0168	0.00073	0.0019	0.00037	0.0018	0.00062	0.00000	0.00000
rsd	12.3	1.5	1.1	3.9	19.6	1.0	0.0	0.0

	B	Zn	La	Fe				
	%	%	%	%				
< x > (2)	0.0610	> 0.0540	> 0.0300	90.4				
sd	0.0111	0.00000	0.00000	0.0707				
rsd	18.2	0.0	0.0	0.1				