SPECTRO

2016-01-26 15:30:24

Method: Fe-20-F
Comment: Żeliwo

2016-01-26 15:30:15

Element concentration

WW. 21.01.2016 1,2 zaprawy (ł

26.01.2016 Wytop I kokila

	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (3)	**3.77**	**1.77**	**0.297**	**0.0556**	**0.0103**	**0.0245**	**0.0095**	**0.0227**
sd	0.0723	0.0022	0.0011	0.0017	0.00057	0.00014	0.00025	0.00092
rsd	1.9	0.1	0.4	3.1	5.5	0.6	2.6	4.0

	Al	Co	Cu	Nb	Ti	V	W	Pb
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (3)	**0.0032**	**0.0216**	**0.0144**	**0.0085**	**0.0168**	**0.0303**	**< 0.0100**	**< 0.0040**
sd	0.00090	0.00027	0.00018	0.00024	0.00032	0.00015	0.00000	0.00000
rsd	27.9	1.2	1.3	2.8	1.9	0.5	0.0	0.0

	Sn	Mg	As	Zr	Bi	Ce	Sb	Te
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (3)	**0.121**	**< 0.00050**	**0.0065**	**< 0.0015**	**< 0.0040**	**< 0.0030**	**0.0021**	**< 0.0010**
sd	0.0014	0.00000	0.00087	0.00000	0.00000	0.00000	0.00025	0.00000
rsd	1.1	0.0	13.3	0.0	0.0	0.0	11.5	0.0

	B	Zn	La	Fe				
	%	%	%	%				
< x > (3)	**< 0.00020**	**< 0.0020**	**< 0.0010**	**93.8**				
sd	0.00000	0.00000	0.00000	0.0781				
rsd	0.0	0.0	0.0	0.1				