SPECTRO

2016-02-04 11:46:30

Method: Fe-20-F
Comment: Żeliwo

2016-02-04 11:46:26

Element concentration

WW. 21.01.2016 1,2 zaprawy (ł

26.01.2016 Wytop I odlew

	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (2)	> 5.22	**1.98**	**0.263**	**0.237**	**0.173**	**0.0177**	**0.0054**	**1.95**
sd	0.00000	0.0452	0.0020	0.0481	0.0332	0.0012	0.0020	0.0698
rsd	0.0	2.3	0.8	20.3	19.2	6.5	37.3	3.6

	Al	Co	Cu	Nb	Ti	V	W	Pb
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (2)	**0.0085**	> 0.252	**0.0096**	**0.0121**	**0.0104**	**0.0133**	> 0.156	> 0.0720
sd	0.0018	0.00000	0.00012	0.00023	0.00028	0.00011	0.00000	0.00000
rsd	21.0	0.0	1.3	1.9	2.7	0.8	0.0	0.0

	Sn	Mg	As	Zr	Bi	Ce	Sb	Te
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (2)	**0.160**	**0.0580**	**0.199**	**0.0110**	**0.0112**	~ 0.0844	**0.0060**	**0.0139**
sd	0.0093	0.0018	0.0267	0.00004	0.00071	0.0018	0.0015	0.0071
rsd	5.8	3.1	13.4	0.4	6.4	2.1	24.5	51.1

	B	Zn	La	Fe				
	%	%	%	%				
< x > (2)	**0.0782**	> 0.0540	> 0.0300	**88.9**				
sd	0.0180	0.00000	0.00000	0.245				
rsd	23.0	0.0	0.0	0.3				