SPECTRO

2016-01-26 15:35:11

Method: Fe-20-F
Comment: Żeliwo

2016-01-26 15:34:56

Element concentration

WW. 21.01.2016 1,2 zaprawy (ł

26.01.2016 Wytop II kokila

	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (3)	**3.92**	**1.92**	**0.317**	**0.0691**	**0.0101**	**0.0268**	**< 0.0020**	**0.0166**
sd	0.209	0.0280	0.0031	0.0043	0.00083	0.0010	0.00000	0.00047
rsd	5.3	1.5	1.0	6.2	8.2	3.9	0.0	2.9

	Al	Co	Cu	Nb	Ti	V	W	Pb
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (3)	**0.0220**	**0.0218**	**0.0031**	**0.0072**	**0.0134**	**0.0258**	**< 0.0100**	**< 0.0040**
sd	0.0058	0.00072	0.00017	0.0011	0.00058	0.00078	0.00000	0.00000
rsd	26.2	3.3	5.3	14.5	4.3	3.0	0.0	0.0

	Sn	Mg	As	Zr	Bi	Ce	Sb	Te
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (3)	**0.0312**	**< 0.00050**	**0.0073**	**< 0.0015**	**< 0.0040**	**< 0.0030**	**< 0.0020**	**0.0010**
sd	0.0011	0.00000	0.00087	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00008
rsd	3.6	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6

	B	Zn	La	Fe				
	%	%	%	%				
< x > (3)	**0.00022**	**< 0.0020**	**< 0.0010**	**93.6**				
sd	0.00003	0.00000	0.00000	0.242				
rsd	12.4	0.0	0.0	0.3				