SPECTRO

2016-02-04 11:42:10

Method: Fe-20-F
Comment: Żeliwo

2016-02-04 11:39:59

Element concentration

WW. 21.01.2016 1,2 zaprawy (ł

26.01.2016 Wytop II odlew

	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (2)	> 5.22	**2.10**	**0.280**	**0.245**	**0.213**	**0.0206**	< 0.0020	**1.96**
sd	0.00000	0.0504	0.0053	0.0345	0.0245	0.0010	0.00000	0.0167
rsd	0.0	2.4	1.9	14.1	11.5	4.9	0.0	0.8

	Al	Co	Cu	Nb	Ti	V	W	Pb
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (2)	**0.0084**	> 0.252	**0.155**	**0.0129**	**0.0071**	**0.0093**	> 0.156	> 0.0720
sd	0.0015	0.00000	0.215	0.0022	0.00003	0.0020	0.00000	0.00000
rsd	17.9	0.0	138.7	17.0	0.4	21.6	0.0	0.0

	Sn	Mg	As	Zr	Bi	Ce	Sb	Te
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (2)	**0.153**	**0.0552**	~ 0.213	**0.0099**	**0.0096**	~ 0.0861	**0.0170**	**0.0258**
sd	0.0166	0.0064	0.0087	0.00021	0.0017	0.00079	0.0213	0.0103
rsd	10.8	11.7	4.1	2.1	18.0	0.9	124.8	39.7

	B	Zn	La	Fe				
	%	%	%	%				
< x > (2)	**0.0771**	> 0.0540	> 0.0300	**88.6**				
sd	0.0074	0.00000	0.00000	0.352				
rsd	9.7	0.0	0.0	0.4				