



## NEW FIX

**Referência:** AN 2810

**Indicação:** Aglomerante e impermeabilizante para contrapiso.

### Modo de Usar:

- 1- O contrapiso deve estar limpo, e isento de resíduos e sujidades em geral.
- 2- A aplicação do NewFix, poderá ser feita com rolo ou rodo.
- 3- A aplicação com rolo deverá ser feita com o mesmo bem carregado, aplicando-se 2 demãos, sendo que a segunda demão deverá ser aplicada úmido sobre úmido. Isto significa, não deixar secar a primeira demão quando for aplicar a segunda. A aplicação com rodo segue o mesmo processo.
- 4- Após a aplicação aguardar 48 horas para iniciar a colagem do piso.
- 5- NewFix trata-se de uma seladora base d'água que aceita colagem com cola PU e cola branca (PVA).
- 6- Não há problema se após 48 horas houver uma “pega” residual.
- 7- A penetração do NewFix é por capilaridade aumentando assim a resistência a abrasão, aglomerando as partículas soltas e impermeabilizando o contrapiso.
- 8- Não se deve aplicar NewFix com a umidade do contrapiso superior a 50%.
- 9- Trata-se de um produto que suporta pressões positivas e negativas.
- 10- O cálculo de consumo depende do estado do contrapiso, ou seja, mais ou menos poroso. Quanto mais poroso, maior o consumo do produto. O cálculo aproximado de consumo é de 2-4 m<sup>2</sup> / L (2 demãos);

**Precauções de Uso:** Use luvas, mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos, evite contato prolongado com a pele, inalação de vapor ou névoa. Em caso de contatos com os olhos, lave-os imediatamente com água durante 15 minutos, se ingerido não provoque vômito, beba água em abundância. Necessitando de cuidados médicos leve consigo a embalagem ou o rótulo. Não reutilize a embalagem vazia, descarte-a em local apropriado.

Manter o produto em temperatura ambiente.