

PRIMMA FLEX PU Cola PU Bi-componente para pisos de madeira

INDICAÇÕES:

Para colagem de tacos, assoalhos e madeiras em geral.
Para outras aplicações, recomendamos teste prévio.

CARACTERÍSTICAS:

Composto pastoso Bi-componente, isento de água.

COMPOSIÇÃO

Polióis, cargas e aditivos.

MODO DE USAR

O contra piso deverá estar firme, resistente e totalmente curado (mínimo 30 dias, tempo considerado para a cura total), isento de qualquer tipo de sujeira, pó, gordura ou produto que iniba a aderência da cola. Não aplicar sobre contra piso úmido nem sobre superfície com composição desconhecida.

Adicionar todo o conteúdo do catalisador “Componente B” ao “Componente A”. Para agitação utilizar a haste batedora fixada à furadeira, até que o produto se apresente uniforme, por no máximo 1 min. Feito este processo, o tempo de manuseio é de aproximadamente 30 à 45 minutos (25°C).

A aplicação deve ser feita com a espátula dentada, recomenda-se aplicar o produto diretamente ao contra piso.

É fundamental deixar pressão sobre o piso, para garantir que a cola fique em contato com o mesmo, por um mínimo de 45 min.

Após 24hs o piso pode ser lixado, sendo que cura total do produto ocorrerá após 48 horas apenas.

RENDIMENTO ESTIMADO

1,5 á 1,8 kg/m²

É importante destacar que rendimento é estimado com base em contra piso liso, contra piso não uniforme pode ocasionar consumo maior.

ARMAZENAGEM

Armazenar em local seco, fresco e ventilado entre 5 e 30° C, sem a exposição aos raios solares.

PRECAUÇÕES DE USO

Verifique a ficha de segurança do produto (FISPQ) antes do uso.