

## PRIMMA HT 2K FOSCO

Verniz fosco Bi-componente base de água para pisos e assoalhos em madeira

## CARACTERÍSTICAS:

Líquido leitoso, base água, não inflamável e de baixo odor. Produto pronto para uso e não pode ser diluído.

## COMPOSIÇÃO

Emulsão Acrílica e Dispersão de PU de Elevada Dureza.

## INDICAÇÃO

Uso Interno – Verniz para acabamento em pisos e assoalhos em madeira que exigem alta resistência ao tráfego humano.

## MODO DE PREPARO

Adicionar todo o conteúdo do catalisador ao verniz de acabamento e agitar por volta de 1 minuto de forma contínua, deixar descansar por 10 minutos para desarear antes do uso.

## MODO DE USAR

A superfície a ser envernizada primeiramente deve estar bem lixada com lixa 120 ou mais fina, totalmente isenta de pó e seca. Inicialmente aplicar sobre a superfície a ser tratada 1 a 2 demãos do “PRIMER” (base seladora) com intervalo de 2 horas a cada demão. Em seguida aplicar 2 a 3 demãos do “PRIMMA HT 2K” com intervalo de 2 horas a cada demão. A aplicação do “PRIMER” e do “PRIMMA HT 2K” deverá ser sempre com rolo de pelo curto de carneiro aveludado de 5mm de comprimento. “PRIMMA HT 2K” pode ser aplicado sobre qualquer tipo de assoalho de madeira sem alterar a cor e obtendo-se o acabamento desejado. A aplicação não deverá ser feita a uma temperatura inferior a 13°C ou superior a 30oC (temperatura do ambiente e temperatura do piso). Sua secagem é de 2 horas à temperatura ambiente e 60% de umidade relativa. Por se tratar de um filme “base de água” a secagem total do mesmo deverá ser considerada de 48 a 72 horas após sua aplicação.

Para uma eficaz manutenção diária recomenda-se o uso do “ULTRA CLEANER”, devidamente diluído, aplicar com um pano umedecido sobre o piso tratado. Para recuperação do piso tratado, após um determinado período e dependendo do tráfego no local, recomenda-se a aplicação de 1 ou 2 demãos de “ULTRA RENOVADORA”, a qual deverá ser aplicada com aplicador de espuma, mop ou lã de carneiro.

Qualquer dúvida consulte o nosso departamento técnico.

**PRIMMA HT 2K FOSCO**

Verniz fosco Bi-componente base de água para pisos e assoalhos em madeira

**RENDIMENTO**

16-18 m<sup>2</sup> /litro dependendo do método de aplicação e da madeira a ser aplicada.

**PRECAUÇÕES DE USO**

Use luvas, mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos, evite contato prolongado com a pele ou inalação de vapor. Em caso de contato com os olhos, lave-os imediatamente com água durante 15 minutos, se ingerido, não provoque vômitos, beba água em abundância.

Necessitando de cuidados médicos; leve consigo a embalagem ou o rótulo do produto. Mantenha o produto em sua embalagem original. Não reutilize a embalagem vazia, descarte-a em local apropriado. Manter o produto a temperatura ambiente.