



## NEWPUR BI - COMPONENTE

**Referência:** AN 1424

**Indicação:** Para colagem e colocação de pisos em madeira.

**Característica:** Secagem rápida, isento de solventes e não altera as características de secagem das madeiras. Excelentes propriedades mecânicas.

**Composição:** Polióis, cargas e aditivos.

### Modo de Usar:

A superfície a ser aplicada deve estar seca e isenta de pó. O contra piso de concreto tem que estar totalmente curado, ou seja, mínimo 30 dias. Adicionar catalisador a cola sob agitação até que a mesma fique homogênea. Feito este processo, o tempo de manuseio é de aproximadamente 15 a 20 minutos a (25°C). A aplicação deve ser feita com a espátula dentada, aplicando uma camada uniforme. Sobre o contra piso recomenda-se aplicar o produto diretamente. Deixe sempre o espaço na junção dos mesmos com a parede (=5 cm) para prevenir eventual dilatação da madeira. A cura total do produto ocorrerá após 24 horas. Excessos e limpeza de equipamentos devem ser feitos com aguarrás ou álcool.

### Rendimento:

De 1,3 a 1,5 kg/m<sup>2</sup>

### Precauções de Uso:

Use luvas, mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos, evite contato prolongado com a pele, inalação de vapor ou névoa. Em caso de contatos com os olhos, lave-os imediatamente com água durante 15 minutos, se ingerido não provoque vômito, beba água em abundância. Necessitando de cuidados médicos leve consigo a embalagem ou o rótulo. Não reutilize a embalagem vazia, descarte-a em local apropriado.

Manter o produto em temperatura ambiente.