

SUPERBA S.A. cédula jurídica # 3 101 011224 27, y con más de 53 años de experiencia en el mercado, tiene el agrado de enviarle de parte del Departamento de Ingeniería, la información técnica de nuestro material:

Lana mineral de alta densidad 4 PCF



Bloques aislantes preformados, planos y rígidos de Lana Mineral de Roca aglutinados con resina sintética. Tiene gran resistencia mecánica y no se desmorona cuando está sometido a vibraciones, es de fácil aplicación y uso; puede ser cortado, clavado y pinnado, sin perder sus propiedades térmicas y acústicas.

APLICACIONES

- Proporciona aislamiento térmico, protección contra incendios y control acústico en diferentes listados de normativas UL e Intertek.
- Material de alto rendimiento en sistemas de sellos cortafuego para penetraciones y juntas en barreras cortafuego tipo pared o losa.
- Material de alta densidad para la aplicación como parte de un sistema cortahumo de sellos cortafuego en sistemas de ventanería tipo muro cortina. (Debe trabajar en conjunto con un material cortafuego elastomérico para este tipo de aplicación según normativa).
- Material ignífugo de relleno para facilitar y controlar el consumo de productos cortafuego en las instalaciones.

CARACTERÍSTICAS

- Proporciona protección contra incendios que salva vidas con ensamblajes clasificados
- Resistente al fuego a temperaturas superiores 900°C
- Fácil de colocar para penetraciones y distintos sistemas de cortafuegos
- Conserva energía y reduce emisiones de gases de efecto invernadero
- Resistente a la humedad
- Controla el ruido y el sonido
- Lana mineral de alta densidad
- No es un material corrosivo, no despiden ni retienen olores, no es hábitat apto para bacterias ni hongos.
- 100% libre de asbesto
- No suelta fibra ni polvos en presencia de corrientes de aire
- Una pulgada de espesor puede absorber 15% de incidencia del sonido a 125 ciclos por segundo, (aproximadamente una octava por encima de la nota D0 medio) y absorber un 75% a 2000 ciclos por segundo, (aproximadamente tres escalas por encima de la nota D0 medio)

INFORMACIÓN TÉCNICA	
Densidad	60 kg/m ³ (4 pcf)
Dimensiones	61 cm x 122 cm
Espesor	10 cm (4 pulg)
Conductividad térmica	0,23 BTU.in/ft ² .hr.°F a T media = 100 °F
Norma	ASTM C-612-00 type IVB
Acabado	Sin revestimiento de aluminio

Espesores de aislamiento recomendados				
Tº interior °F	Tº superficial °F	Espesor in	Pérdida calor BTU/h.ft ²	Eficiencia %
600	146.80	4	51.19	97.04
550	138.69	4	43.54	96.99
500	143.27	3	47.84	696.00
450	134.79	3	39.95	95.90
400	142.42	2	47.04	93.94
350	131.30	2	36.80	93.88
300	130.12	1 1/2	35.75	92.03
250	118.60	1 1/2	25.80	91.81
200	116.33	1	23.92	88.01
150	101.27	1	12.26	87.94

Conductividad térmica	
Tº media	(BTU.in/ft ² .h.°F)
100	0.25
150	0.28
200	0.31
250	0.35
300	0.39
350	0.43
400	0.48

Coeficiente de absorción del sonido						
Espesor en in	Frecuencia (ciclos/seg)					
	125	250	500	1000	2000	4000
1	0.11	0.40	0.70	0.85	0.85	0.95
1 1/2	0.15	0.58	0.85	0.87	0.87	0.95
2	0.23	0.66	0.90	0.93	0.95	0.95



Acoustical Society of America
The premier international scientific society in acoustics, dedicated to increasing and integrating the knowledge of acoustics and its practical applications.



Agradeciendo la preferencia por nuestros productos y en espera de servirles muy pronto se despide muy atentamente,
Superba | La Uruca, San José, Costa Rica
(+506) 4040-0944
WhatsApp: 8332-1044
Correo: info@superba.co.cr