

SUPERBA S.A. cédula jurídica # 3 101 011224 27, y con más de 53 años de experiencia en el mercado, tiene el agrado de enviarle de parte del Departamento de Ingeniería, la información técnica de nuestro equipo:

PASTA INTUMESCENTE CORTAFUEGO FS ONE MAX



INFORMACIÓN TÉCNICA

Base química	Dispersión de acrílico a base de agua
Color	Rojó
Horas de resistencia al fuego	1Hr, 2Hr, 3Hr o 4Hr. La resistencia al fuego máxima del producto cortafuego es definida por la resistencia al fuego máxima de la barrera cortafuego donde se aplica el sello.
Volumen/Presentación	Cartucho 600 ml Cubeta 19 L (18900 cm ³)
Densidad	1350 kg/m ³
Temperatura de aplicación	5 °C a 40 °C
Temperatura de servicio	-20 °C a 100 °C
Tiempo de curado	Aprox 4 mm en 3 días
Características de combustión superficial (UL 723 ASTM E84)	Propagación de llama: 0 Desarrollo de humo: 10
Clasificación STC (ASTM E90)	62 (relacionado específicamente a construcción)
Clasificación de transmisión sonido (ASTM E90-09)	56
Movimiento	± 7.5%
VOC según LEED	9 g/l
Normas aprobadas	ASTM G21, ASTM E90, UL 1479, ASTM E814, ASTM E84

CARACTERÍSTICAS

- Un solo producto para una variedad de pasos
- Sin etileno glicol
- Solución económica y fácil de usar
- Propiedades de manejo mejoradas
- Base agua, se puede pintar con productos base agua

APLICACIONES

- Para sellar eficientemente los pasos más comunes en gran variedad de materiales base
- Para uso en concreto, mampostería y ensambles livianos de tabla yeso
- Pasos de tuberías metálicas: cobre, acero y EMT
- Pasos de tuberías de plástico: cerradas o ventiladas (igual o menor a diámetros de 2 pulgadas)
- Cables solos o manojo de cables



Chemical
resistant



Mold and mildew
resistant

