

SUPERBA S.A. cédula jurídica # 3 101 011224 27, y con más de 53 años de experiencia en el mercado, tiene el agrado de enviarle de parte del Departamento de Ingeniería, la información técnica de nuestro equipo:

CFS- S SIL GG



Ventajas del sistema / Beneficios para el cliente

- Libre de disolventes, asbestos y compuestos halógenos
- Utilización y aplicación sencillas
- Buena adherencia sin preparar la superficie
- Resistente al humo, gases, agua y rayos UV
- Excelente capacidad de deformación
- Cumple requerimiento LEEDTM de calidad de ambiente interior para los créditos 4.1 y 4.2

APLICACIÓN

- Sello de juntas de construcción / expansión
- Juntas superiores de muros con movimiento
- Tuberías metálicas
- Manejo de cables o bandejas porta cables
- Penetraciones de HVAC

INFORMACIÓN TÉCNICA

Base química	Silicona elástica neutra
Color	Rojo
Densidad (approx.)	1400 kg/m3
Materiales base	Concreto, mampostería, metal, vidrio
Temperatura de aplicación	5 °C a 40 °C
Rango de temperaturas de uso	-40 °C a +149 °C
Tiempo de formación de piel	Aprox. 15 min.
Tiempo de curado	Aprox. 4 mm en 3 días
Contracción media de volumen	5 %
Capacidad de movimiento	±33 % (UL 2079)
Características de combustión superficial (UL 723 ASTM E84)	Propagación de llama: 0 Desarrollo de humo: 25
VOC según LEED	48 g/l

Agradecemos la preferencia por nuestros productos y en espera de servirles muy pronto se despide muy atentamente,