

SUPERBA S.A. cédula jurídica # 3 101 011224 27, y con más de 53 años de experiencia en el mercado, tiene el agrado de enviarle de parte del Departamento de Ingeniería, la información técnica de nuestro equipo:

SELLADOR CORTAFUEGO ACRÍLICO CP 606



INFORMACIÓN TÉCNICA

Base química	Dispersión de acrílico a base de agua
Color	Rojo y Blanco
Volumen/Presentación	Cartucho 20 oz (591,4 cm ³) Cubeta 19 L (18900 cm ³)
Densidad	1600 kg/m ³
Temperatura de aplicación	5 °C a 40 °C
Temperatura de servicio	-30 °C a +80 °C
Tiempo de formación de piel	Aprox. 20 min
Tiempo de curado	Aprox 3 mm en 3 días
Contracción media de volumen	22%
Capacidad de movimiento	± 12,5 % (UL 2079)
Características de combustión superficial (UL 723 ASTM E84)	Propagación de llama: 10 Desarrollo de humo: 0
Clasificación de transmisión sonido (ASTM E90- 09)	56
VOC según LEED	75 g/l
Normas aprobadas	UL 2079, ASTM E 1966, UL 1479, ASTM E 814, ASTM E 84, ASTM E 2837, ASTM C920, ASTM C1241

CARACTERÍSTICAS

- Diseño que evita la propagación del fuego, el humo y las emisiones tóxicas.
- Capacidad de movimiento hasta del 33%.
- Producto pintable con pinturas a base agua.
- Excelente adherencia en varios materiales base.

APLICACIONES

- Sellado de juntas cortafuego de muros y losas, estáticas y dinámicas.
- Sellado de pasos cortafuego de bandejas portacables.
- Sellado de pasos cortafuego de tuberías metálicas.
- Para uso en diferentes materiales base como mampostería, concreto y placas de yeso con resistencia al fuego.
- Apto para aplicaciones en serie.

