

Fios Copperfio de Alumínio Nu - Liga 6201 Têmpera T 81



5285 – Fios de alumínio-magnésio-silício, têmpera T81, nus, de seção circular, para fins elétricos - Especificação.

Os fios de alumínio nu são obtidos por trefilação do vergalhão e atendem os segmentos de alça pré-formada, cerca elétrica entre outros.

São produzidos de acordo com a NBR 5285 e podem ser fornecidos em rolos ou bobinas.

Resistência a tração e alongamento dos fios de liga de alumínio

Diâmetro nominal (mm)		Resistência Mpa		Alongamento mínimo a ruptura (%)
De	Até inclusive	Média mínima	Mínima individual	
2,50	3,25	331	317	3,0
3,26	4,80	317	305	3,0

Tolerância nos diâmetros

Diâmetro nominal (mm)		Tolerância
De	Até inclusive	
2,5	2,54	± 0,03 mm
2,55	4,80	± 1 %