

Fios Copperfio de Alumínio Nu - Liga 1350



5118 – Fios de alumínio nus, de seção circular, para fins elétricos.

Os fios de alumínio nu são obtidos por trefilação do vergalhão e atendem os segmentos de grampos, rebites entre outros. Os fios na Liga 1350 podem ser fornecidos em rolos ou bobinas, nas durezas "Duro", "3/4 Duro", "1/2 Duro" ou "Mole" conforme NBR 5118.

RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DOS FIOS DE ALUMÍNIO DURO - H 19

Diâmetro nominal (mm)		Resistência a tração Mpa		Alongamento a ruptura %	
Acima de	Até	Média mínima	Mínima individual	Média mínima	Mínima individual
1,78	2,03	193	183	1,6	1,4
2,03	2,29	190	179	1,6	1,5
2,29	2,54	186	176	1,6	1,5
2,54	2,79	179	169	1,6	1,5
2,79	3,05	176	165	1,7	1,6
3,05	3,56	172	162	1,8	1,7
3,56	3,81	169	162	1,9	1,8
3,81	4,57	165	159	2	1,9
4,57	5,33	165	159	2,1	2,0
5,33	6,60	162	155	2,3	2,2

Resistência a tração dos fios de alumínio 3/4 duro; 1/2 duro e mole

Têmpera	Valor mínimo Mpa	Valor máximo Mpa
3/4 duro - H 16	115	150
1/2 duro - H 14	105	140
Mole - H 0	60	95

Tolerância nos diâmetros

Diâmetro nominal (mm)		Tolerância
Acima de	Até	
0,99	2,99	± 0,03 mm
2,99	6,60	± 1