


Badanie zrealizowane 19.12.2023

Zbiorczy raport zawiera:

Rodzaj badanej przeszkody	Numer strony
Wymuszenie - źródło światła	1
Folia wyłączone (matowa)	2
Folia włączona (przezroczysta)	3
Szkło nisko żelazowe	4
Szkło nisko żelazowe + folia wyłączona	5
Szkło nisko żelazowe + folia włączona	6
Szkło żelazowe (float)	7
Szkło żelazowe + folia wyłączona	8
Szkło żelazowe + folia włączona	9

GL SpectroSoft Report



Measurement name: 2023-12-19T18:54:53

Client name: LED Lamp Company

Measurement time: 2023-12-19 18:54:53

Model name: Certification according to CIE

Report time: 2023-12-19 18:56:00


Item No: 1122334455

Serial No.: Date 2013-09-25 13:08


Made by: John Smith

Results					
CIE 1931 2°observer		CIE 1964 10°observer		Other	
x	0,4890	x	0,4927	CCT	2361
y	0,4138	y	0,4129	Chromaticity Error	0,000
u'	0,2800	u'	0,2828	Color Peak	779,40
v'	0,5330	v'	0,5332	Color Peak Value	20,84
L	100,00	L	100,00	Color Dominant	586,3
a	37,67	a	39,83	Luminous Intensity	42,55
b	80,04	b	80,57	Purity	0,710
X	503,61	X	532,25	Radiometric	3,2970
Y	426,10	Y	446,06	PAR	1,345
Z	100,10	Z	101,93	PPFD	9,464
Rendering Indices				Metamerism Indices	
Ra	98,6	Ra	98,6	Mivis	3,6
R1	99,1	R8	98,9	Miuv	3,1
R2	98,7	R9	98,8	Binning	
R3	98,2	R10	96,8	Binning	
R4	99,0	R11	97,9	Brightness	
R5	98,5	R12	95,2		
R6	97,4	R13	98,7		
R7	98,8	R14	99,0		


CIE 1931




CIE 1960



CIE 1976



GL SpectroSoft Report



Measurement name: 2023-12-19T19:48:30

Client name: LED Lamp Company

Measurement time: 2023-12-19 19:48:30

Model name: Certification according to CIE

Report time: 2023-12-19 19:49:11


Item No: 1122334455

Serial No.: Date 2013-09-25 13:08


Made by: John Smith

Results					
CIE 1931 2° observer		CIE 1964 10° observer		Other	
x	0,4946	x	0,4984	CCT	2310
y	0,4149	y	0,4141	Chromaticity Error	0,000
u'	0,2830	u'	0,2859	Color Peak	779,40
v'	0,5342	v'	0,5345	Color Peak Value	15,68
L	100,00	L	100,00	Color Dominant	586,5
a	39,18	a	41,39	Luminous Intensity	30,03
b	82,97	b	83,63	Purity	0,730
X	358,38	X	378,37	Radiometric	2,3841
Y	300,68	Y	314,38	PAR	0,959
Z	65,59	Z	66,45	PPFD	6,749
Rendering Indices				Metamerism Indices	
Ra	98,8	Ra	98,8	Mivis	3,8
R1	99,5	R8	98,5	Miuv	3,1
R2	99,0	R9	97,7	Binning	
R3	98,4	R10	97,6	Binning	
R4	99,2	R11	98,5	Brightness	
R5	99,0	R12	96,2		
R6	97,9	R13	99,2		
R7	98,7	R14	99,1		


CIE 1931




CIE 1960



CIE 1976



GL SpectroSoft Report



Measurement name: 2023-12-19T19:49:44

Client name: LED Lamp Company

Measurement time: 2023-12-19 19:49:44

Model name: Certification according to CIE

Report time: 2023-12-19 19:50:12


Item No: 1122334455

Serial No.: Date 2013-09-25 13:08


Made by: John Smith

Results					
CIE 1931 2°observer		CIE 1964 10°observer		Other	
x	0,4938	x	0,4976	CCT	2317
y	0,4148	y	0,4140	Chromaticity Error	0,000
u'	0,2825	u'	0,2855	Color Peak	779,40
v'	0,5341	v'	0,5343	Color Peak Value	16,88
L	100,00	L	100,00	Color Dominant	586,5
a	38,95	a	41,15	Luminous Intensity	32,64
b	82,55	b	83,20	Purity	0,727
X	389,15	X	410,93	Radiometric	2,5796
Y	326,91	Y	341,87	PAR	1,040
Z	72,09	Z	73,07	PPFD	7,322
Rendering Indices				Metamerism Indices	
Ra	98,7	Ra	98,7	Mivis	3,7
R1	99,5	R8	98,4	Miuv	3,2
R2	99,0	R9	97,7	Binning	
R3	98,4	R10	97,5	Binning	
R4	99,2	R11	98,4	Brightness	
R5	99,0	R12	96,1		
R6	97,8	R13	99,1		
R7	98,6	R14	99,1		


CIE 1931




CIE 1960



CIE 1976



GL SpectroSoft Report



Measurement name: 2023-12-19T19:56:50

Client name: LED Lamp Company

Measurement time: 2023-12-19 19:56:50

Model name: Certification according to CIE

Report time: 2023-12-19 19:57:11


Item No: 1122334455

Serial No.: Date 2013-09-25 13:08


Made by: John Smith

Results					
CIE 1931 2°observer		CIE 1964 10°observer		Other	
x	0,4864	x	0,4903	CCT	2394
y	0,4144	y	0,4134	Chromaticity Error	0,000
u'	0,2780	u'	0,2809	Color Peak	779,40
v'	0,5328	v'	0,5330	Color Peak Value	16,08
L	100,00	L	100,00	Color Dominant	586,0
a	36,46	a	38,73	Luminous Intensity	34,44
b	79,28	b	79,79	Purity	0,704
X	404,87	X	428,29	Radiometric	2,5911
Y	344,88	Y	361,14	PAR	1,069
Z	82,57	Z	84,15	PPFD	7,538
Rendering Indices				Metamerism Indices	
Ra	98,8	Ra	98,8	Mivis	3,5
R1	99,6	R8	98,2	Miuv	3,1
R2	99,1	R9	97,2	Binning	
R3	98,4	R10	97,7	Binning	
R4	99,4	R11	98,6	Brightness	
R5	99,2	R12	96,5		
R6	98,0	R13	99,3		
R7	98,6	R14	99,1		


CIE 1931




CIE 1960



CIE 1976



GL SpectroSoft Report



Measurement name: 2023-12-19T19:59:01

Client name: LED Lamp Company

Measurement time: 2023-12-19 19:59:01

Model name: Certification according to CIE

Report time: 2023-12-19 19:59:36


Item No: 1122334455

Serial No.: Date 2013-09-25 13:08


Made by: John Smith

Results					
CIE 1931 2° observer		CIE 1964 10° observer		Other	
x	0,4926	x	0,4967	CCT	2338
y	0,4160	y	0,4151	Chromaticity Error	0,000
u'	0,2812	u'	0,2843	Color Peak	779,40
v'	0,5344	v'	0,5346	Color Peak Value	12,45
L	100,00	L	100,00	Color Dominant	586,2
a	38,01	a	40,33	Luminous Intensity	25,32
b	82,73	b	83,41	Purity	0,728
X	300,32	X	317,34	Radiometric	1,9500
Y	253,61	Y	265,21	PAR	0,795
Z	55,67	Z	56,38	PPFD	5,608
Rendering Indices				Metamerism Indices	
Ra	98,9	Ra	98,9	Mivis	3,8
R1	99,8	R8	97,8	Miuv	3,2
R2	99,4	R9	96,1	Binning	
R3	98,7	R10	98,5	Binning	
R4	99,2	R11	99,0	Brightness	
R5	99,5	R12	97,5		
R6	98,6	R13	99,7		
R7	98,5	R14	99,3		


CIE 1931




CIE 1960



CIE 1976



GL SpectroSoft Report



Measurement name: 2023-12-19T20:00:08

Client name: LED Lamp Company

Measurement time: 2023-12-19 20:00:08

Model name: Certification according to CIE

Report time: 2023-12-19 20:00:28


Item No: 1122334455

Serial No.: Date 2013-09-25 13:08


Made by: John Smith

Results					
CIE 1931 2°observer		CIE 1964 10°observer		Other	
x	0,4917	x	0,4957	CCT	2344
y	0,4157	y	0,4147	Chromaticity Error	0,000
u'	0,2808	u'	0,2839	Color Peak	779,40
v'	0,5341	v'	0,5343	Color Peak Value	14,13
L	100,00	L	100,00	Color Dominant	586,2
a	37,84	a	40,14	Luminous Intensity	29,03
b	82,14	b	82,80	Purity	0,724
X	343,88	X	363,41	Radiometric	2,2293
Y	290,69	Y	304,05	PAR	0,910
Z	64,77	Z	65,66	PPFD	6,422
Rendering Indices				Metamerism Indices	
Ra	98,9	Ra	98,9	Mivis	3,7
R1	99,9	R8	97,8	Miuv	3,2
R2	99,3	R9	96,2	Binning	
R3	98,5	R10	98,2	Binning	
R4	99,2	R11	98,9	Brightness	
R5	99,5	R12	97,1		
R6	98,4	R13	99,6		
R7	98,5	R14	99,2		


CIE 1931




CIE 1960



CIE 1976



GL SpectroSoft Report



Measurement name: 2023-12-19T18:57:52

Client name: LED Lamp Company

Measurement time: 2023-12-19 18:57:52

Model name: Certification according to CIE

Report time: 2023-12-19 18:58:11


Item No: 1122334455

Serial No.: Date 2013-09-25 13:08


Made by: John Smith

Results					
CIE 1931 2° observer		CIE 1964 10° observer		Other	
x	0,4883	x	0,4921	CCT	2371
y	0,4139	y	0,4130	Chromaticity Error	0,000
u'	0,2795	u'	0,2823	Color Peak	779,40
v'	0,5329	v'	0,5331	Color Peak Value	17,40
L	100,00	L	100,00	Color Dominant	586,2
a	37,38	a	39,56	Luminous Intensity	35,95
b	79,81	b	80,33	Purity	0,708
X	424,76	X	449,00	Radiometric	2,7693
Y	359,97	Y	376,87	PAR	1,132
Z	85,07	Z	86,63	PPFD	7,970
Rendering Indices				Metamerism Indices	
Ra	98,7	Ra	98,7	Mivis	3,6
R1	99,2	R8	99,0	Miuv	3,1
R2	98,8	R9	98,8	Binning	
R3	98,3	R10	97,0	Binning	
R4	99,0	R11	98,0	Brightness	
R5	98,6	R12	95,5		
R6	97,6	R13	98,8		
R7	98,8	R14	99,1		


CIE 1931




CIE 1960



CIE 1976



GL SpectroSoft Report



Measurement name: 2023-12-19T19:53:12

Client name: LED Lamp Company

Measurement time: 2023-12-19 19:53:12

Model name: Certification according to CIE

Report time: 2023-12-19 19:54:10


Item No: 1122334455

Serial No.: Date 2013-09-25 13:08


Made by: John Smith

Results					
CIE 1931 2°observer		CIE 1964 10°observer		Other	
x	0,4943	x	0,4981	CCT	2314
y	0,4151	y	0,4143	Chromaticity Error	0,000
u'	0,2827	u'	0,2857	Color Peak	779,40
v'	0,5343	v'	0,5345	Color Peak Value	13,52
L	100,00	L	100,00	Color Dominant	586,5
a	38,99	a	41,22	Luminous Intensity	26,08
b	82,95	b	83,61	Purity	0,730
X	310,94	X	328,34	Radiometric	2,0606
Y	261,15	Y	273,05	PAR	0,830
Z	57,00	Z	57,74	PPFD	5,847
Rendering Indices				Metamerism Indices	
Ra	98,8	Ra	98,8	Mivis	3,8
R1	99,7	R8	98,3	Miuv	3,2
R2	99,1	R9	97,2	Binning	
R3	98,5	R10	97,8	Binning	
R4	99,3	R11	98,6	Brightness	
R5	99,2	R12	96,5		
R6	98,1	R13	99,3		
R7	98,6	R14	99,1		


CIE 1931




CIE 1960



CIE 1976



GL SpectroSoft Report



Measurement name: 2023-12-19T19:54:27

Client name: LED Lamp Company

Measurement time: 2023-12-19 19:54:27

Model name: Certification according to CIE

Report time: 2023-12-19 19:55:01


Item No: 1122334455

Serial No.: Date 2013-09-25 13:08


Made by: John Smith

Results					
CIE 1931 2° observer		CIE 1964 10° observer		Other	
x	0,4929	x	0,4967	CCT	2326
y	0,4147	y	0,4138	Chromaticity Error	0,000
u'	0,2820	u'	0,2849	Color Peak	779,40
v'	0,5339	v'	0,5342	Color Peak Value	15,13
L	100,00	L	100,00	Color Dominant	586,4
a	38,66	a	40,88	Luminous Intensity	29,60
b	82,14	b	82,76	Purity	0,725
X	352,27	X	372,07	Radiometric	2,3266
Y	296,42	Y	310,02	PAR	0,940
Z	66,05	Z	67,01	PPFD	6,619
Rendering Indices				Metamerism Indices	
Ra	98,8	Ra	98,8	Mivis	3,7
R1	99,6	R8	98,4	Miuv	3,1
R2	99,1	R9	97,5	Binning	
R3	98,4	R10	97,6	Binning	
R4	99,3	R11	98,6	Brightness	
R5	99,1	R12	96,3		
R6	98,0	R13	99,2		
R7	98,6	R14	99,1		

CIE 1931



CIE 1960



CIE 1976

