

He 40keV into $Si_{0.8}Ge_{0.2}$
(a) RustBCA ion and recoil tracks, 100 ions
Si recoils
Ge recoils
ion
lateral y (nm)
depth (nm)
(b) SRIM final positions, 4913 stopped ions
lateral y (nm)
depth (nm)
(c) ion range profile, two codes
SRIM, Rp 315 nm
RustBCA, Rp 352 nm
stopped ions (normalised)
depth (nm)
(d) SRIM vacancy profile (Kinchin-Pease)
vacancies / (Å ion)
depth (nm)