

Kr 500keV into Si
(a) RustBCA ion and recoil tracks, 10 ions
Si recoils
ion
lateral y (nm)
depth (nm)
(b) SRIM final positions, 2000 stopped ions
lateral y (nm)
depth (nm)
(c) ion range profile, two codes
SRIM, Rp 299 nm
RustBCA, Rp 286 nm
stopped ions (normalised)
depth (nm)
(d) SRIM vacancy profile (Kinchin-Pease)
vacancies / (Å ion)
depth (nm)