

EMMEGI ZINCATURA SRL  
 VIA E. DA FIUME 16  
 33080 FIUME VENETO (PN)

## REFERTO ANALITICO

**Report n° V ANA 2022 1370**

Data prelievo: 25/05/2022  
 Data ricezione: 25/05/2022  
 Data refertazione: 27/05/2022

Bagno: ZN NI ALCALINO  
 Processo: PERFORMA 288  
 Impianto/Vasca:  
 Volume (l): 3000  
 Tipo impianto: Statico  
 Materiale base:  
 Referente: Alessio Taffarello

### Valori analisi

Altro	Unità di Misura	Nuovo Valore	Correzioni	Ultimo valore 29/03/2022	Int. Operativo		MA
Densità	°Bè	25		28,0	17,0		180

Componenti	Unità di Misura	Nuovo Valore	Correzioni	Ultimo valore 29/03/2022	Int. Operativo		MA
Nichel	g/l	1,85		2,1	1,2	1,5	187B
Soda Caustica	g/l	98		125	115	130	128A
Zinco	g/l	12,4		15,2	8,0	10,0	187B

Additivi	Unità di Misura	Nuovo Valore	Correzioni	Ultimo valore 01/03/2022	Int. Operativo		MA
PERFORMA 288 BASE	ml/l	54		56			268A

### Test elettrolitico:

Corrente: 1,0 A  
 Durata: 30 minuti  
 Materiale: Acciaio  
 Spessore basse d.d.c. 1,6 um

Agitazione: No  
 Temperatura: 22 °C  
 Spessore alte d.d.c. 15,4 um  
 Percentuale Ni in lega 12,4 %

### Commenti/Correzioni consigliate

Deposito irregolare.  
 Si consiglia di aggiungere  
 75 Kg di Soda Caustica  
 50 Kg di PERFORMA 288 BASE  
 25 Kg di PERFORMA 288 NI REPLENISHER  
 5 L di PERFORMA 288 PURIFIER  
 Analisi comunicata al Sig Taffarello

L'analista  
 Marco Borile

Coordinatore Laboratorio  
 Davide Lorenzetto

Questo certificato è privo di firma in quanto emesso in forma elettronica