

REFERTO ANALITICO

Report n° V ANA 2022 1998

Data prelievo: 23/08/2022

Data ricezione: 23/08/2022

Data refertazione 23/08/2022

Bagno: ZN NI ALCALINO
Processo: PERFORMA 288
Impianto/Vasca:
Volume (l): 3000
Tipo impianto: Roto
Materiale base:
Referente: Alessio Taffarello

Valori analisi

Altro	Unità di Misura	Nuovo Valore	Correzioni	Ultimo valore 25/05/2022	Int. Operativo		MA
Densità	°Bè	18,5		25	17,0		180

Componenti	Unità di Misura	Nuovo Valore	Correzioni	Ultimo valore 25/05/2022	Int. Operativo		MA
Nichel	g/l	1,26		1,85	1,8	2,4	187B
Soda Caustica	g/l	56		98	115	130	128A
Zinco	g/l	9,8		12,4	12	15	187B

Additivi	Unità di Misura	Nuovo Valore	Correzioni	Ultimo valore 25/05/2022	Int. Operativo		MA
PERFORMA 288 BASE	ml/l	37		54	80	160	268A

Test elettrolitico:

Corrente: 1,0 A
Durata: 30 minuti
Materiale: Acciaio
Spessore basse d.d.c. 1,9 um
Lega basse d.d.c. 10,8 %

Agitazione: No
Temperatura: 22 °C
Spessore alte d.d.c. 13,5 um
Lega alte d.d.c. 11,5 %

Commenti/Correzioni consigliate

Soluzione diluita.
Verificare il campione fornito ed eventualmente aggiungere
200 Kg di Soda Caustica
45 Kg di PERFORMA 288 NI REPLENISHER
150 Kg di PERFORMA 288 BASE
6 L di PERFORMA 288 PURIFIER
Analisi comunicata al Sig Taffarello

L'analista
Davide Lorenzetto

Coordinatore Laboratorio
Davide Lorenzetto

Questo certificato è privo di firma in quanto emesso in forma elettronica