



RAPPORTO DI COLLAUDO

THICKNESS TEST



Strumento di Misura
Measuring Instrument

FISCHERSCOPE X-RAY XDL

Fiume Veneto, 25/11/2022

Cliente <i>Customer</i>	000489 - VEMA SRL
Rif. Vs. Documento <i>Your Ref. Bill</i>	1551 -
Ns. DDT <i>Our Ref. Bill</i>	22/30/9086
Codice Articolo <i>Article Code</i>	7182503
Descrizione Articolo <i>Article Description</i>	LAGER SPANNVORRICHTUNG LI
Trattamento Richiesto <i>Surface Treatment</i>	Zincatura + Cataforesi
Rif. Capitolato <i>Standard Ref.</i>	VW 13750-OFL-C310 - VW 13750-OFL-X632BK
Valore Richiesto (μ) <i>Reference Value (μ)</i>	10-25
Verifica Trattamento <i>Result</i>	Esito Positivo <i>Positive</i>

RILEVAZIONE RESULT

Numero di Misure <i>Number of Measures</i>	3
Valore Medio (μ) <i>Average Value (μ)</i>	17,51
Deviazione Standard <i>Standard Deviation</i>	5,31

Il Tecnico di Laboratorio
Laboratory Technician

Netto Mucchi



RAPPORTO DI COLLAUDO

THICKNESS TEST



Strumento di Misura
Measuring Instrument

FISCHERSCOPE X-RAY XDL

Fiume Veneto, 25/11/2022

Cliente <i>Customer</i>	000489 - VEMA SRL
Rif. Vs. Documento <i>Your Ref. Bill</i>	1551 -
Ns. DDT <i>Our Ref. Bill</i>	22/30/9086
Codice Articolo <i>Article Code</i>	1782505
Descrizione Articolo <i>Article Description</i>	FANGHAKEN LI
Trattamento Richiesto <i>Surface Treatment</i>	Zincatura + Pass. Azzurra
Rif. Capitolato <i>Standard Ref.</i>	VW 13750-OFL-C310 - VW 13750-OFL-X632BK
Valore Richiesto (μ) <i>Reference Value (μ)</i>	8-14
Verifica Trattamento <i>Result</i>	Esito Positivo <i>Positive</i>

RILEVAZIONE RESULT

Numero di Misure <i>Number of Measures</i>	3
Valore Medio (μ) <i>Average Value (μ)</i>	10,00
Deviazione Standard <i>Standard Deviation</i>	

Il Tecnico di Laboratorio
Laboratory Technician

Netto Mucchi



RAPPORTO DI COLLAUDO

THICKNESS TEST



Strumento di Misura
Measuring Instrument

FISCHERSCOPE X-RAY XDL

Fiume Veneto, 25/11/2022

Cliente <i>Customer</i>	000489 - VEMA SRL
Rif. Vs. Documento <i>Your Ref. Bill</i>	1551 -
Ns. DDT <i>Our Ref. Bill</i>	22/30/9086
Codice Articolo <i>Article Code</i>	1782514
Descrizione Articolo <i>Article Description</i>	HANDHEBEL RE
Trattamento Richiesto <i>Surface Treatment</i>	Zincatura + Pass. Azzurra
Rif. Capitolato <i>Standard Ref.</i>	VW 13750-OFL-C310 - VW 13750-OFL-X632BK
Valore Richiesto (μ) <i>Reference Value (μ)</i>	8-14
Verifica Trattamento <i>Result</i>	Esito Positivo <i>Positive</i>

RILEVAZIONE RESULT

Numero di Misure <i>Number of Measures</i>	3
Valore Medio (μ) <i>Average Value (μ)</i>	12,00
Deviazione Standard <i>Standard Deviation</i>	

Il Tecnico di Laboratorio
Laboratory Technician

Matteo Moretti



RAPPORTO DI COLLAUDO

THICKNESS TEST



Strumento di Misura
Measuring Instrument

FISCHERSCOPE X-RAY XDL

Fiume Veneto, 25/11/2022

Cliente <i>Customer</i>	000489 - VEMA SRL
Rif. Vs. Documento <i>Your Ref. Bill</i>	1574 -
Ns. DDT <i>Our Ref. Bill</i>	22/30/9086
Codice Articolo <i>Article Code</i>	1782506
Descrizione Articolo <i>Article Description</i>	FANGHAKEN
Trattamento Richiesto <i>Surface Treatment</i>	Zincatura + Pass. Azzurra
Rif. Capitolato <i>Standard Ref.</i>	VW 13750-OFL-C310 - VW 13750-OFL-X632BK
Valore Richiesto (μ) <i>Reference Value (μ)</i>	8-14
Verifica Trattamento <i>Result</i>	Esito Positivo <i>Positive</i>

RILEVAZIONE RESULT

Numero di Misure <i>Number of Measures</i>	3
Valore Medio (μ) <i>Average Value (μ)</i>	10,00
Deviazione Standard <i>Standard Deviation</i>	

Il Tecnico di Laboratorio
Laboratory Technician

Nello Moretti