

REFERTO ANALITICO
Report n° V ANA 2021 2068

Data prelievo: 29/06/2021

Data analisi: 01/07/2021

Data spedizione: 02/07/2021

 Bagno: ZINCO ALCALINO
 Processo: PRIMION 240
 Impianto/Vasca:
 Volume (l):
 Tipo impianto: Statico
 Materiale base:
 Referente: Alessio Taffarello

Valori analisi

Altro	Unità di Misura	Nuovo Valore	Correzioni	Ultimo valore 21/04/2021	Int. Operativo	MA
Densità	°Bè	25,5		26		180

Componenti	Unità di Misura	Nuovo Valore	Correzioni	Ultimo valore 21/04/2021	Int. Operativo	MA
Zinco	g/l	9,5		12,1		046A
Soda Caustica	g/l	126		132		128A

Test elettrolitico:

Corrente: 1,0 A

Durata: 20 minuti

Materiale: Acciaio

Spessore basse d.d.c. um 2,7

Agitazione: No

Temperatura: 22 °C

Spessore alte d.d.c. um 6,7

Rapporto alte/basse d.d.c. 2,48

Commenti/Correzioni consigliate

 Deposito opaco con scarsa ripartizione.
 Si consiglia di aggiungere
 2 ml/L di PRIMION 240 BASE
 1 ml/L di PRIMION PURIFIER 1
 0,5 ml/L di PRIMION 240 BRIGHTENER
 Analisi comunicata al Sig Taffarello

 L'analista
 Marco Borile

 Responsabile Laboratorio
 Diego Dal Zilio

Questo certificato è privo di firma in quanto emesso in forma elettronica