

Committente: **EMMEGI ZINCATURA SRL**  
**VIA E. DA FIUME 16**  
**33080 FIUME VENETO (PN)**

RAPPORTO DI PROVA N° **V TSP 2021 544** del 03/11/2021


NOSTRO RIFERIMENTO: Alessio Taffarello

**INFORMAZIONI SUL CAMPIONE SOTTOPOSTO A PROVA:**

**Data ricevimento campione:** 26/10/2021  
**Numero campioni:** 1  
**Campionamento:** A cura del Cliente  
**Codice campione/articolo:** 574750  
**Descrizione campione:** Brake Cover

**ULTERIORI INFORMAZIONI:**

**Codice interno cliente:** UNICKA - COD: 574750  
**Processo:** Zincatura + Passivazione Azzurra  
**Richiesta cliente:** NSS: 170 ore alla corrosione rossa; ISO 9227  
**Norma:** Carraro STD A3  
**Note:** Spessore 8 µm



RAPPORTO DI PROVA N° **V TSP 2021 544** del 03/11/2021

NOSTRO RIFERIMENTO: Alessio Taffarello

Tipologia di prova	Metodo di prova	Condizioni operative	Durata (ore)	Parametro misurato	Unità di misura	Risultato	Conformità	Commenti	Data inizio prova	Data fine prova	Note
B1 - Prove di corrosione in atmosfere artificiali - Prove in nebbia salina neutra	UNI EN ISO 9227:2017 (escluso 5.2.3, 5.2.4)	Vedi pag. 4	170	Resistenza alla corrosione	Ore	Vedi pag. 3	CONFORME	Nessuna comparsa di focolai rossi di corrosione.	27/10/2021	03/11/2021	

RAPPORTO DI PROVA N° **V TSP 2021 544** del 03/11/2021

NOSTRO RIFERIMENTO: Alessio Taffarello

**B1 - Prove di corrosione in atmosfere artificiali - Prove in nebbia salina neutra**

Ore:	Commenti:	Numero Campioni:
170	Nessuna comparsa di focolai rossi di corrosione	1/1




Foto a 170 ore

RAPPORTO DI PROVA N° **V TSP 2021 544** del 03/11/2021

NOSTRO RIFERIMENTO: Alessio Taffarello

**NOTE:**

La prima lettera del Rapporto di Prova indica il luogo di esecuzione delle attività di Laboratorio:

A - Agliana, Via Chiusa, snc, 51031, (PT)

C - Carugo, Via 1° Maggio, 5A, 22060 (CO)

V - Villorba, Via F.lli Rosselli, 2, 31050 (TV)

L'espressione dei risultati e/o la dichiarazione di conformità per le prove qualitative non tiene conto dell'incertezza di misura ed è in accordo alla regola decisionale concordata con il Cliente e definita dall'istruzione:

"Guida alla valutazione dei risultati" IT IN 0056 MET REV 06 - 02/2021

In presenza di specifiche richieste del Cliente, come capitolati o normative di riferimento, si andrà in deroga alla suddetta istruzione e verranno seguite le richieste del Cliente.

**OPINIONI E INTERPRETAZIONI:**

Nota (a)

Sale utilizzato: in accordo con UNI EN ISO 9227:2017 Punto 5.1

Conducibilità acqua: < 20  $\mu\text{S}/\text{cm}$  a 25°C  $\pm 2^\circ\text{C}$

pH soluzione: 6.5 - 7.2

Concentrazione soluzione salina NaCl: 50  $\pm 5$  g/l

Temperatura camera: 35°C  $\pm 2^\circ\text{C}$

Volume soluzione raccolta: 1 - 2 ml/h

pH soluzione raccolta: 6.5 - 7.2

Peso specifico soluzione salina raccolta: 1.029 - 1.036 g/dm<sup>3</sup>

Perdita di massa provino acciaio CR4: 50 - 90 g/m<sup>2</sup>

Angolo inclinazione rispetto alla verticale delle superfici esposte: 15° - 25°

Tecnico di Laboratorio

Matteo Girotto

Visto e autorizzato dal Responsabile di Laboratorio

Diego Dal Zilio



Il campionamento è a cura esclusiva del Cliente, Coventya SpA declina ogni responsabilità.

I risultati del presente Rapporto di Prova si riferiscono unicamente al campione così come ricevuto sottoposto a prova.

E' vietata qualsiasi riproduzione parziale del presente Rapporto di Prova senza autorizzazione scritta da parte di Coventya Spa.

**Fine del Rapporto di Prova**