



PPG Industrial Coatings

Bringing innovation to the surface.™

PPG France Business Support
3 ZAE Les Dix Muids
59583 Marly Cedex
Telephone + 33 (0) 3 27 19 35 00
www.ppgindustrialcoatings.com

Market Support Report

GI - E-coat Laboratory

Customer: EMMEGI ZINCATURA

POWERCRON® : P937	Binder : CR937A	Paste : CP458A
Requested by : customer	Country : Italy	

Author	Giuseppe Viotti
Date	20/06/2011

Descrizione:

Prova di resistenza alla luce effettuata con strumento W-O-M secondo norma utilizzata per capitolato FIAT

Conclusioni:

⇒ Dopo 500 ore di esposizione al W-O-M si evidenzia una ottima ritenzione della brillantezza e del colore, il fenomeno di sbiancamento è contenuto come si evince dalla fotografia del pannello testato.

IMMAGINE DEL PANNELLO DOPO 500 ore W-O-M

	
Description	Pannello verniciato in linea
Date	2.06.2011
Thickness	$35 \pm 1 \mu\text{m}$