



- TRATTAMENTI:**
- CATAFORESI**
- Sgrassaggio alcalino a 2 fasi (immersione pH 12 + spruzzo pH 10)
  - Risciacquo a spruzzo a 2 fasi (acqua di rete + acqua demineralizzata)
  - Attivazione a spruzzo
  - Fosfatazione tricationica Zn-Mn-Ni a spruzzo
  - Risciacquo a 2 fasi (acqua di rete a spruzzo + acqua demineralizzata a immersione)
  - Elettrodeposizione cataforetica ad immersione
  - Lavaggio con ultrafiltrato a 2 fasi (immersione + spruzzo)
  - Cottura in forno a 180° per 55'
- VERNICIATURA**
- Goffrata a polvere poliuretanica colore RAL 1013
  - Cottura in forno a 200° per 20'
  - Spessore totale 120µm +/- 20µm
- CONTROLLI**
- Controllo di aderenza a campione (3%)
  - Controllo spessore a campione (10%) su: parete posteriore, sportello, pannello superiore

TAGLIO LASER

TOGLIERE BAVE E SPIGOLI VIVI

PROTEGGERE LE FILETTATURE

OGNI FORNITURA DEVE ESSERE CORREDATA  
DA CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

FORMATO NON QUADRATO	ISO 2768 - mH	ESPOSIZIONE IN	mm	mm
0.5X45°	✓✓✓✓	2C2M	mm	mm
FA360	10/12/2014	DATA	1:2	A1
VEDI NOTA	161022751	FILETTA	1/1	A
SPORTELLINO UP PALO LATAM STD	161022751	FILETTA	1/1	A