

v1, secondo ISO 4753

Materiale	Acciaio 8.8	39NiCrMo3	Acciaio10.9	Acciaio12.9
Norma	ISO 898-1	UNI EN10083	ISO 898-1	ISO 898-1
Rm Carico unitario di- Nor. rottura N/mm² - Min.	800 830	- 900	1000 1040	1200 1220
<pre>Rp Carico unitario di- Nor. scostamento N/mm² - Min.</pre>	640 660	- 700	900 940	1080 1100
Rcp Carico unitario prova N/mm²	600	-	840	970
J Resilienza - min. KVa -20°C	27	45	27	27
A Allungamento min. %	12	12	9	8
Durezza	HRC 26-34	HRC 28-37	HRC 32-39	HRC 38-44

## 1. MATERIALE:

Acciaio, classe di resistenza 8.8, 10.9 e 12.9 secondo UNI EN ISO 898-1 39NiCrMo3 secondo UNI EN 10083

- 2. TOLLERANZE: Categoria A secondo ISO 4759/1
- 3. RIVESTIMENTO PROTETTIVO:
  - = Nessun rivestimento
  - ZC = Zincatura e Cromatazione III F.Zn 8 secondo ISO 4042

FA = Fosfatazione ed annerimento NERO RESISTENTE Fe/FAR Zn3 secondo ISO 4042

- 4. COLLAUDO: Secondo ISO 3269
- 5. FILETTATURA: Metrica M secondo UNI 4535
- 6. TOLLERANZE DI FILETTATURA: Lato gambo 6g secondo UNI 4535 e ISO 965
- 7. FORNIRE certificati di COMPOSIZIONE CHIMICA MATERIALI, PROVE MECCANICHE (Rm, Rp, Kv, A, HRC) per ogni barra.
- FORNIRE certificato del CONTROLLO ULTRASONICO del 100% del volume delle barre utilizzate sec. PT 73.007, con criterio di accettazione: DISCONTINUITA' PNTIFORMI ISOLATE MAX 1.5mm, NON AMMESSE DISCONTINUITA' PUNTIFORMI RAGRUPPATE.
- 9. Sul 100% delle viti consegnate, il fornitore dovrà eseguire il controllo magnetoscopico.
- 10. In fase di fornitura, tutte le filettature dovranno essere protette con una rete in materiale plastico

CODICE	Materiale	d	L	L1	L2	p1	p2	Rivest.	DATA	FIRMA	REV
3000013042	39NiCrMo3	M39	310	90	90	2	3	FA	28.09.23	Pasqualetto	
3000004014	39NiCrMo3	M42	320	60	100	2	3	FA	04.03.22	Pasqualetto	
EMR198350	39NiCrMo3	M48	295	55	100	2	3	-	26.02.10	ELSAG1	

DISEGNO TABELLARE	05	Roson T.	21.02.20	07	Foschian C.	12.10.23	INDUSTRIAL COLUTION
	06	Foschian C.	28.06.22	08			INDUSTRIAL SOLUTION