


| | | |
|---|-----|---|
| TRATTAMENTO TERMICO HEAT TREATMENT | | |
| BONIFICA HARDENING AND TEMPERING | | |
| DUR. NUCLEO CORE HARDNESS | HB | ≥ 229 |
| TEMPRA INDUZIONE INDUCTION HARDENING | |  |
| DUREZZA SUPERF. SURFACE HARDNESS | HRC | 58-62 |
| PENETRAZIONE EFF. CHD 450 HV1 EFFECTIVE CASE-HARDENING DEPTH | mm | 1-3 |



| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 4 | 3 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
|--|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|