

EMMEGI ZINCATURA SRL

VIA E. DA FIUME 16 33080 FIUME VENETO (PN)

REFERTO ANALITICO

Report n° V ANA 2023 1708

Data prelievo: 20/Jun/23
Data ricezione:: 20/06/2023
Data refertazione 21/Jun/23

Bagno: NICHEL LUCIDO Processo: EMERALD

Impianto/Vasca:

Volume (I): 1000 Tipo impianto: Roto

Materiale base:

Referente: Alessio Taffarello

Valori analisi

Altro	Unità di Misura	Nuovo Valore	Correzioni	Ultimo valore 14/Mar/23	Int. Operativo		MA
Densità	°Bè	29,6		29,8			180
рН	-	4,1		4,8	3,9	4,8	185

Componenti	Unità di Misura	Nuovo Valore	Correzioni	Ultimo valore 14/Mar/23	Int. Operativo		MA
Nichel	g/l	84		84			001
Nichel Cloruro	g/I	109		110	60	90	002B
Nichel Solfato	g/I	255		254	240	280	032
Tensione Superficiale	dine/cm	33		32	30	40	004
Sodio Saccarinato	g/l	3,7		4	3	6	007A

Additivi	Unità di Misura	Nuovo Valore	Correzioni	Ultimo valore 14/Mar/23	Int. Operativo		MA
CRYSTAL CARRIER 44 F	ml/l	15		16	8	16	005
CRYSTAL LEVELER 02	ml/l	1,2		0,2			009
EMERALD BUFFER ADDITIVE	g/l	3,5		2,5			

Commenti/Correzioni consigliate

Deposito lucido. Alzare il valore del pH a 4.4 - 4.6 Si consiglia di aggiungere 8 ml/L di CRYSTAL CARRIER 45 SA 2 Kg di EMERALD BUFFER ADDITIVE Analsii comunicata al Sig Taffarello

L'analista
Davide Lorenzetto

Coordinatore Laboratorio
Davide Lorenzetto