



EMMEGI ZINCATURA SRL

VIA E. DA FIUME 16 33080 FIUME VENETO (PN)

REFERTO ANALITICO

Report n° V ANA 2022 301

Data prelievo: 02/02/2022 Data ricezione:: 03/02/2022 Data refertazione 04/02/2022

Bagno: ZN NI ALCALINO PERFORMA 288 Processo:

Impianto/Vasca:

Volume (I):

Tipo impianto: Statico

Materiale base:

Alessio Taffarello Referente:

Valori analisi

Altro	Unità di Misura	Nuovo Valore	Correzioni	Ultimo valore 12/10/2021	Int. Operativo		MA
Densità	°Bè	26,6		26,2	17,0		180

Componenti	Unità di Misura	Nuovo Valore	Correzioni	Ultimo valore 12/10/2021	Int. Operativo		MA
Nichel	g/l	2,2		1,4	1,2	1,5	187B
Soda Caustica	g/l	126		105	115	130	128A
Zinco	g/l	14,1		10	8,0	10,0	187B

Test elettrolitico:

Corrente: 1,0 A Agitazione: No Durata: 30 minuti Temperatura: 22 °C

Materiale: Acciaio

Spessore alte d.d.c. 14,3 um Spessore basse d.d.c. Lega alte d.d.c. 14 % um Lega basse d.d.c.

Commenti/Correzioni consigliate

Deposito lucido e uniforme. Si consiglia di aggiungere 50 Litri di PERFORMA 288 BASE Analisi comunicata al Sig Taffarello

> L'analista Marco Borile

Coordinatore Laboratorio Davide Lorenzetto