



RAPPORTO DI COLLAUDO THICKNESS TEST



Strumento di Misura
Measuring Instrument

HELMUT FISCHER DUALSCOPE FMP100 + FD13H

Fiume Veneto, 13/10/2023

Cliente <i>Customer</i>	000489 - VEMA SRL
Ns. DDT <i>Our Ref. Bill</i>	23/30/7754
Codice Articolo <i>Article Code</i>	1782505
Descrizione Articolo <i>Article Description</i>	FANGHAKEN LI
Trattamento Richiesto <i>Surface Treatment</i>	Zincatura senza passivazione
Rif. Capitolato <i>Standard Ref.</i>	VW 13750-OfI-c310 -
Valore Richiesto (μ) <i>Reference Value (μ)</i>	Min 8 - Max 14
Verifica Trattamento <i>Result</i>	Esito Positivo <i>Positive</i>

RILEVAZIONE RESULT

Numero di Misure <i>Number of Measures</i>	3
Valore Medio (μ) <i>Average Value (μ)</i>	12,75

Il Tecnico di Laboratorio
Laboratory Technician

Roberto Moretti



RAPPORTO DI COLLAUDO THICKNESS TEST



Strumento di Misura
Measuring Instrument

HELMUT FISCHER DUALSCOPE FMP100 + FD13H

Fiume Veneto, 13/10/2023

Cliente <i>Customer</i>	000489 - VEMA SRL
Ns. DDT <i>Our Ref. Bill</i>	23/30/7754
Codice Articolo <i>Article Code</i>	1782506
Descrizione Articolo <i>Article Description</i>	FANGHAKEN
Trattamento Richiesto <i>Surface Treatment</i>	Zincatura senza passivazione
Rif. Capitolato <i>Standard Ref.</i>	VW 13750-OfI-c310 -
Valore Richiesto (μ) <i>Reference Value (μ)</i>	Min 8 - Max 14
Verifica Trattamento <i>Result</i>	Esito Positivo <i>Positive</i>

RILEVAZIONE RESULT

Numero di Misure <i>Number of Measures</i>	3
Valore Medio (μ) <i>Average Value (μ)</i>	12,47

Il Tecnico di Laboratorio
Laboratory Technician

Roberto Moretti