

焊缝射线检测报告

产品编号： V250353

产品名称：干燥塔

工件	材料牌号		Q345R		检测时机		焊后			
检测条件及工艺参数	源种类		☑X☐IrI92☐Co60		设备型号		XXHA3005			
	焦点尺寸		3×1 mm		胶片牌号		AGFA-C7			
	增感方式		☑Pb☐Fe 前屏 0.03 后屏 0.03		胶片规格		360×80 mm			
	像质计型号		10FeJB		冲洗条件		☐自动 ☑手动			
	显影液配方		花冠牌		显影条件		时间 5 min;温度 20±2 ℃			
	射线检测技术等级		☑AB ☐B		底片黑度		2.0~4.5			
	焊缝编号		A1 A2		B1 B2					
	透照厚度 mm		10 14		10 10					
	透照方式		单壁单透 单壁单透		中心透 单壁外透					
	F（焦距） mm		700 700		910 700					
	能量 kV		180 210		180 180					
	管电流（源活度） mA(Bq)		5 5		5 5					
	曝光时间 min		3.0 3.0		5.0 3.0					
	要求像质灵敏度（丝号）		13 12		13 13					
	焊缝长度 mm		1800 171		5715 5715					
一次透照长度 mm		300 171		280 280						
合格级别（级）			III III		III III					
要求检测比例 %			≥20 ≥20		≥20 ≥20					
实际检测比例 %			33.3 100		24.5 24.5					
检测标准			NB/T47013.2-2015		操作指导书编号		YBRT-001/002			
合格片数	A 类焊缝（张）	B 类焊缝（张）	相交焊缝（张）	共计（张）	最终评定结果	I（张）	II（张）	III（张）	IV（张）	
	3	10	2	13		11	2	/	/	
缺陷及返修情况说明					检 测 结 果					
1、本台产品返修共 / 处，最高返修次数 / 次。					1、本台产品焊缝质量符合III级的要求，结果合格。					
2、超标缺陷部位返修后经复验合格。					2、检测位置及底片情况详见焊缝射线底片评定表					
3、返修部位原缺陷情况见焊缝射线检测底片评定表。					及射线检测位置示意图（另附）					
报告人（资格）：		RT- II	审核人（资格）		RT- II	无损检测专用章				
陶国红			周肆彬			NDE SPECIAL SEAL				
25 年 04 月 16 日			25 年 04 月 16 日			无损检测专用章				