

磁粉检测报告

编号: V250353MT

产品名称		干燥塔		产品编号		V250353		操作指导书编号		YB-23S1975-00		
工件	部件名称		吊耳与封头、筒体		材料牌号		Q345R		检测部位		角焊缝	
	部件编号		E1-E2		表面状态		焊件打磨		检测时机		焊后	
检测器及参数	仪器型号		CYE-3A		磁化方法		磁轭法		检测方法		连续法	
	标准试片		A1-30/100		工件可见光照度		1220Lx/1230Lx		磁悬液、磁粉		JYBL-BW 黑水磁悬液 2.1mL/100 mL	
	磁悬液施加方法		喷涂		磁轭间距		100mm		提升力		≥45 N	
	磁化时间		1s-3s		检测标准		NB/T47013.4-2015		检测比例		100	
	工艺规程编号		YB/SOP-001		合格级别		I 级		容器类别		I 类	
检查部位缺陷情况	序号	焊缝(工件)部位编号	缺陷编号	缺陷类型	缺陷磁痕尺寸 mm	缺陷处理方式及结果				最终评级 (级)		
						打磨后复检缺陷		补焊后复检缺陷				
						性质	磁痕尺寸 mm	性质	磁痕尺寸 mm			
	1	E1-E2	未发现超标缺陷						I			
	检测结论:											
1. 本产品符合 NB/T47013.4-2015 标准的要求, 评定为合格。												
2. 检测部位及缺陷位置详见探伤示意图 (另附)。												
报告人 (资格) MT-II			审核人 (资格) MT-II			无损检测专用章						
陶国红			周肆彬			NDE SPECIAL SEAL 无损检测专用章						
25 年 04 月 22 日			25 年 04 月 22 日			25 年 04 月 22 日						