

封头产品数据报告

编号：HD-Q-03-1

1、订货编号：/

2、产品编号：LA250368-1~12

3、成形方法：☐冷冲压 ☐热冲压 ☒冷旋压 ☐热旋压 ☐冷卷 ☐热卷

4、材料复验：

☐有 ☒否

报告编号：/

5、热处理：

☒有 ☐否

报告编号：25LH021

热处理母材试件理化报告：

☐有 ☒无

热处理经历描述：620℃消应力退火

6、焊接试件：

☐有 ☒无

焊接试件理化报告：/

7、耐腐蚀试验：

☐有 ☒无

报告编号：/

8、焊接接头无损检测：

无损检测项目	目视检测 VT	射线检测 RT	超声检测 UT	磁粉检测 MT	渗透检测 PT	衍射时差法超声检测 TOFD
检测标准	/	/	/	/	/	/
检测比例	/	/	/	/	/	/
合格级别	/	/	/	/	/	/
技术等级	/	/	/	/	/	/
报告编号	/	/	/	/	/	/

9.封头外观及形状尺寸检验记录/mm：（型式与基本参数以及成形方法相同的封头记录，见附件）

序号	1	2	3			4	5	6	7	8		9	10	11
项目检测	炉批号	外周长	内圆直径			圆度	ri	成品最小厚度	总深度(总高度)	形状公差mm		直边高度	直边倾斜度	焊缝余高
			最大值	最小值	平均值					外凸	内凹			
规定值	/	5718	+4	-3	1800	9	/	8.74	475	22.5	11.25	25	1.5	/
LA250368-1~12	/	见附件	1801	1798	1799	3	/	8.9	475	9~10	0	25	0.5	/

10.不锈钢封头铁素体量测量值/%：

☐ 椭圆形、碟形、平底形 ☐ 锥形 ☐ 半球形	直边部位				转角过渡部位				顶部			
	大端部位				中间部位				小端部位			
测量点	端口部位				中间部位				顶部			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

11、封头拼接焊缝布置及标志图：☐有 ☒无

12、其他需要说明的事项：

检验员

尤炯耀

质量负责人

兴徐印

日期

2025.03.17