



ATLANTIC

SDS/JSB.06



SHANGHAI ATLANTIC WELDING CONSUMABLES CO.,LTD
上海大西洋焊接材料有限责任公司
QUALITY CERTIFICATION FOR WELDING ELECTRODE
焊条质量证明书

承压设备用钢焊条

证书编号: NO. T2024-2447

Trade Name 牌 号		Diameter 规 格	Lot No. 批 号	Mfg.Date 制 造 日 期	Executed Standard 执 行 标 准	Type 型 号	Date of Issue 发 证 日 期	
CHE507R		Φ4.0mm	524986	Shown on Pack 见 产 品 包 装	NB/T 47018.2-2017 (GB/T 5117-2012) (ASME SFA5.1-2023)	NB E5015 (GB E5015) (ASME E7015)	2024-10-12	
Mechanical Properties of Deposited Metal / AW (一) 熔敷金属机械性能/焊态				Chemical Composition of Deposited Metal (二) 熔敷金属化学成分(%)				
Item 项 目	Specification 规 范	Actual Result 实 测 值	Element 成 份	Specification 规 范	Actual Result 实 测 值	Element 成 份	Specification 规 范	Actual Result 实 测 值
Tensile Strength 抗拉强度 Rm (MPa)	490~610	578	C	≤0.15	0.120	Cr	≤0.20	0.026
Yield Strength 屈服强度 Re1/Rp0.2 (MPa)	≥400	462	Mn	≤1.60	0.982	Ni	≤0.30	0.021
Elongation 伸长率 A (%)	≥20	30.5	Si	≤0.90	0.571	Mo	≤0.30	0.006
Impact Temp. 冲击温度 (°C)	-30	-30	S	≤0.015	0.003	V	≤0.08	0.009
Impact V-notch 冲击功 (J)	≥54	129 145 78	P	≤0.025	0.012			HT24-17 合格
(四) X-Ray X射线探伤	检测技术 质量等级	AB 级 I		(六) 熔敷金属纵向弯曲试验 (立焊、仰焊: 面弯、背弯: D=4a, 180°)				
(五) Fillet of T-joint T 型接头角焊缝	Passed 合 格	Passed 合 格		Specification 规 范	Passed 合 格	Actual Result 实 测 值	Passed 合 格	
(七) Diffusible hydrogen / 扩散氢含量 (热导法: mL/100g)	≤7	3.67						
(八) Remark 备 注								
符合 EN 10204 3.1 要求								
Quality System Registered to ISO 9001 本公司质量管理体系通过英国劳氏质量认证公司 ISO 9001 认证				This is to certify that the electrodes conform with the above standards. 兹证明此焊条符合上述标准之要求				
Tel 021-58973332、68919508; Fax 021-58977609 Post.Code 201201 Add: No.188 Qingda Rd, Heqing county, pudong New District, Shanghai China 地址: 中国上海浦东新区合庆镇庆达路 188 号				新陈 印建				肖小燕 Signature 检验签章