



ATLANTIC

SHANGHAI ATLANTIC WELDING CONSUMABLES CO., LTD

上海大西洋焊接材料有限责任公司

QUALITY CERTIFICATION FOR WELDING WIRE

焊丝质量证明书



原产国：中国

SDS/JSB.05

Trade Name 牌 号		Diameter 规 格	Lot No. 批 号	Mfg. Date 制 造 日 期	Executed Standard 执 行 标 准	Type 型 号	Date of Issue 发 证 日 期
CHW-50C6R		Φ 1.2mm	24927536	Shown on Pack 见产品包装	NB/T 47018.3-2017 (GB/T 8410-2020) (AWS A5.18/A5.18M:2021) (ASME-SEA5.18/SEA5.18M-2023)	G49A3C186(BR50-6) (G49A3C186) (BR70S-6) (ER70S-6)	2024-9-26
Mechanical Properties of Deposited Metal /AW (-) 熔敷金属机械性能/焊态							
Item 项 目	Specification 规 范	Actual Result 实 测 值	Element 元 素	Specification 规 范	Actual Result 实 测 值	Element 元 素	Specification 规 范
Tensile Strength 抗拉强度 Rm(MPa)	490~670	546	C	0.06~0.15	0.064	Cr	≤0.15
Yield Strength 屈服强度 ReL/ReH(MPa)	≥390	438	Mn	1.40~1.85	1.50	Ni	≤0.15
Elongation 伸长率 A (%)	≥18	23.5	Si	0.20~1.15	0.85	Cu	≤0.50
Impact Temp. 冲击温度 (°C)	-30	-30	S	0.010	0.010	Mo	≤0.15
Impact V-notch 冲击功 (J)	≥54	88 95 104	P	≤0.025	≤0.014	V	≤0.15
(四) X-Ray X射线探伤	检测技术 质量等级	AB级 I	(五) 熔敷金属纵向冲击试验 (平焊, 仰焊, 垂直, 位置 D=4a, 180°)				
(六) Remark/备注		1. 熔敷金属扩散氢含量 (水银法): 1.75 mL/100g 2. 符合 EN 10764 3.1 要求					
Quality System Registered to ISO 9001 本公司质量管理体系通过英国劳氏质量认证公司 ISO 9001 认证							
This is to certify that the welding consumable conform with the above standards. 兹证明此焊接材料符合上述标准之要求。							
Tel: 021-58975332; 68919508; Fax: 021-58977609 Post Code 201201 Add: No. 188 Qingda Rd, Heqing County, Pudong New District, Shanghai, China 地址: 中国上海浦东新区合庆镇庆达路 188 号				Signature 检验员 H25-8 2024.9.24			