CARBON STEEL PIPE FOR ORDINARY PIPING

(JIS G 3452 : 2004)

JIS G 3452 - SGP

Nominal Size		Outside Diameter			Wall Thickness	Calculated Weight Plain Ends		Test Pressure	
in	mm	mm	Max. (mm)	Min.(mm)	mm	kg/m	lb/ft	Kg/cm	PSI
1/2	15	21.7	22.2	21.2	2.8	1.31	0.880	25	360
3/4	20	27.2	27.7	26.7	2.8	1.68	1.13	25	360
1	25	34.0	34.5	33.5	3.2	2.43	1.63	25	360
1 1/4	32	42.7	43.2	42.2	3.5	3.38	2.27	25	360
1 1/2	40	48.6	49.1	48.1	3.5	3.89	2.61	25	360
2	50	60.5	61.1	59.9	3.8	5.31	3.57	25	360
2 1/2	65	76.3	77.1	75.5	4.2	7.47	5.02	25	360
3	80	89.1	90.0	88.2	4.2	8.79	5.91	25	360
3 1/2	90	101.6	102.6	100.6	4.2	10.1	6.79	25	360
4	100	114.3	115.4	113.2	4.5	12.2	8.20	25	360
5	125	139.8	141.2	138.4	4.5	15.0	10.1	25	360
6	150	165.2	166.8	163.6	5.0	19.8	13.3	25	360
7	175	190.7	192.3	189.1	5.3	24.2	16.3	25	360
8	200	216.3	218.0	214.6	5.8	30.1	20.2	25	360
10	250	267.4	269.5	265.3	6.6	42.4	28.5	25	360
12	300	318.5	321.0	316.0	6.9	53.0	35.6	25	360
14	350	355.6	358.4	352.8	7.9	67.7	45.5	25	360
16	400	406.4	409.7	403.1	7.9	77.6	52.2	25	360
18	450	457.2	460.9	453.5	7.9	87.5	58.8	25	360

Thickness Tolerances: -12.5%